

## TECHNICKÝ LIST 01.01.23-SVK ZÁKLADNÉ NÁTERY

# DRY WALL Primer

základný krycí náter

### 1. Popis, použitie

DRY WALL Primer je biela krycia farba na steny vyrobená na základe polymérnych spojív. Používa sa ako základný náter vnútorných stenových povrchov pred natieraním silikátovými alebo slabšie krycimi disperznými farbami, na rôzne prefabrikované podklady, nakoľko vyrovnáva podklad z hľadiska nasiakavosti a zlepšuje príľnavosť. Umožňuje prídržnosť silikátových farieb aj na betón, sadrové omietky a dobre príľnavé staré nezmývateľné nátery, dobre prekrýva rôzne druhy vo vode nerozpustných flakov, kryje aj vodou nerozpustné škvrny, používa sa aj na úpravu povrchov suchej výstavby pred finálnym lakovaním, ktoré majú kontaktné plochy už ošetrené v kvalite Q2, nakoľko umožňuje jednotný vzhľad po finálnom lakovaní aj pod uhlom dopadu svetla

### 2. Spôsob balenia

plastové vedrá po 5l

- biela (odtieň 1001)

### 3. Technické údaje

|                                                                          |                         |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| hustota (na naniesenie pripravená maltová zmes)<br>(kg/dm <sup>3</sup> ) |                         | ~1,65                                                         |
| doba schnutia<br>T= +20°C, rel.vl.<br>vzduchu = 65%<br>(hod.)            | suchý dotyk             | ~2                                                            |
|                                                                          | vhodný na ďalšiu úpravu | ~12                                                           |
| obsah prchavých organických zlúčenín VOC<br>(g/l)                        |                         | <5<br>požiadavka EU VOC – kategória A/g<br>(od 1.1.2010): <30 |

hlavné zložky: styrénaakrylátové spojivo, kalcitové a alumosilikátové plnivé, celulóзовé zahusťovadlo, oxid titaničitý, voda

### 4. Príprava podkladu

Podkladom môžu byť vnútorné stenové a stropné povrchy - jemné vápenné, vápennocementové alebo cementové omietky, betón, sadrokartónové, vláknocementové dosky, drevotriesky a nie veľmi drsné dekoratívne omietky všetkých druhov. V každom prípade musia byť tvrdé, suché a čisté, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť pri normálnych podmienkach (T = +20°C, rel. vlhkosť vzduchu = 65%) minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne mesiac. Pri obnovovacom maľovaní z podkladu celoplošne odstránime všetky staré slabo prídržné a vo vode rýchlo rozpustné nátery, nástreky a iné dekoratívne vrstvy.

Pri prípadnom opravovaní akokoľvek poškodených povrchov dodržiavame postupy, aby opravené povrchy mali rovnomernú drsnosť.

Spoje sadrokartónových dosiek upravených v kvalite Q2 musia byť jemne prebrúsené a vyrovnané s doskami, bez viditeľných anomálií.

## 5. Návod na použitie

Výrobok pred použitím dobre premiešame a do 10% ho zriedime vodou. Nanášame ho kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom (dĺžka vlasu, resp. nití 18 až 20 mm; použiteľná je prírodná a umelá kožušina, resp. textílie z rôznych syntetických nití – polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon alebo polyester), maliarskym štetcom vhodným nanášanie disperzných náterov alebo striekaním zvyčajne v jednej vrstve. Natieranie je možné len pri vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Približná, resp. priemerná spotreba (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu): |                            |
| DRY WALL Primer                                                                   | 130 - 150 g/m <sup>2</sup> |

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou, zaschnuté flaky nie je možné odstrániť.

## 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Podrobnejšie návody ohľadom nakladania s výrobkom, použitím osobných ochranných prostriedkov, nakladaním s odpadom, čistením náradia, opatrenia pre prvú pomoc, výstražné symboly, výstražné a bezpečnostné upozornenia, komponenty, ktoré určujú nebezpečenstvo sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku, ktorá sa nachádza na webovej stránke [www.jub.sk](http://www.jub.sk) alebo ju získate od distribútora alebo od predajcu. Pri používaní výrobku je potrebné dodržiavať aj návody a predpisy z bezpečnosti pri stavebných, fasádnych a maliarskych prácach.

## 7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

## 8. Kontrola kvality

Kvalitatívne vlastnosti výrobku sú určené internými výrobnými špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. Dosiahnutú deklarovanosť, resp. predpísanú úroveň kvality v JUB-e zabezpečuje už viacero rokov zavedený komplexný systém riadenia a kontroly kvality ISO 9001, ktorý zahŕňa dennú kontrolu kvality vo vlastných laboratóriách, občas v Zavodu za gradbeníštvo v Ljubljani a v iných nezávislých odborných ústavoch doma a v zahraničí. Vo výrobní výrobku prísne dodržiavame slovinské a európske normy ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho dôkazom sú certifikáty ISO 14001 a ISO 50001 a ISO 45001.

## 9. Iné informácie

Technické návody v tomto prospekte sú dané na základe našich skúseností a s cieľom, aby sa pri použití výrobku dosiahli optimálne výsledky. Za škodu spôsobenú nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo nekvalitnou prácou nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania, vyhradzuje si právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Označenie a dátum vydania: **TRC-076/22-čad**, 21.01.2022

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija  
T: (01) 588 41 00 h.c.  
(01) 588 42 80 alebo 080 15 56 poradenstvo  
E: [info@jub.eu](mailto:info@jub.eu)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

Výhradné zastúpenie a distribútor pre SR:

JUB a.s., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava  
tel.: 02/4363 1761, 043/324 9653 alebo 055/6780861  
e-mail: [jub@jub.sk](mailto:jub@jub.sk)  
[www.jub.sk](http://www.jub.sk)



Výrobok je vyrobený v spoločnosti, ktorá je držiteľom certifikátov  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018