

## SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

### URČENIE

Bezfarebný konečný náter pre ochranu veľmi zaťažených, disperznými farbami natieraných vnútorných povrchov stien v predizbách, chodbách, vstupných halách, schodiskách (detské škôlky, školy, nemocnice) a v ostatných priestoroch. Konečný náter do ktorého zamiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** v dekoratívnom viacfarebnom systéme **SPEKTRA DOMFLOK**.

Vhodný pre pretretie veľmi kvalitných disperzných náterov.

### VLASTNOSTI

- hodvábný vzhľad náteru
- priehľadný film
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami

| TECHNICKÉ ÚDAJE           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZLOŽENIE                  | akrylátová kopolymérna disperzia a osobitné zložky                                                                                                                                  |
| ODTIEŇ                    | priehľadný                                                                                                                                                                          |
| VYTVÁRANIE ODTIEŇA        | /                                                                                                                                                                                   |
| LESK                      | EN 13300 – stredný lesk                                                                                                                                                             |
| HUSTOTA                   | 1,0 – 1,1 kg/l                                                                                                                                                                      |
| UMÝVATEĽNOSŤ              | EN 13300 – trieda 1-2 (DIN53778-S)                                                                                                                                                  |
| RIEDENIE                  | /                                                                                                                                                                                   |
| EU VOC kategória a limity | Hraničná hodnota prchavých organických zlúčenín kategória A(b): 100 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 85 g/l.                                  |
| BALENIE                   | 2 l i 15 l                                                                                                                                                                          |
| TRVANLIVOSŤ               | Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení.<br><b>NESMIE ZMRZNUŤ!!</b> |

| NÁVOD NA POUŽITIE                          |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPÔSOB NANÁŠANIA                           | valček s krátkym vlasom (DOMFLOK valček), štetec                                                                     |
| PRACOVNÉ PODMIENKY                         | teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C                                                                      |
| SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%) | suchý po 4 - 6 hod., úplne stvrdnutý po 7-ich dňoch                                                                  |
| VÝDATNOSŤ                                  | teoretické: pri 2x nanesení 7 – 9 m <sup>2</sup> / 1 l,<br>praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu. |
| ČISTENIE NÁRADIA                           | vodou ihneď po použití                                                                                               |

### PRÍPRAVA PODKLADU

Pre nanesením laku **SPEKTRA DOMFLOK** musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou (základ **SPEKTRA DOMFLOK** alebo **akrylátová fasádna farba SPEKTRA**). Pred nanesením laku musí byť farba patrične vysušená.

### NÁTEROVÝ SYSTÉM

| PODKLAD                                                                                 | KONEČNÝ NÁTER                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2x <b>SPEKTRA DOMFLOK</b> základ<br>alebo<br>2x <b>SPEKTRA akrylátová fasádna farba</b> | 1x <b>SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)</b> |

### UPOZORNENIE

- Lak môžeme používať ako samostatný konečný náter pre dosiahnutie výbornej umývateľnosti náteru alebo do neho vmiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** pre dosiahnutie viacfarebného dekoratívneho vzhľadu povrchov stien.
- Lak už má vhodnú konzistenciu pre nanášanie a nesmieme ho riediť, pred použitím ho iba premiešame.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, ktorý po vysušení ostane priehľadný.
- Povrchy, ktoré sú natierané neumývateľnými disperznými farbami, **nie sú vhodné** pre nanesenie laku **SPEKTRA DOMFLOK** (môže prísť k praskaniu a odpadaniu farebného filmu). Doporučené nátery treba naniesť na impregnovaný podklad.
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film, rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na zahladených povrchoch stien. Preto doporučujeme zahladenie **vnútorným tmelom SPEKTRA** (dvojnásobné nanesenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením) pred nanesením základnej farby.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižších teplôt a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.