

TRANSPACRYL

Transpacryl je mimoriadne kvalitný jednozložkový pružne plastický tmel na báze akrylovej disperzie. Transparentný po úplnom vytvrdnutí.

Technické údaje:

Báza	akrylátová disperzia
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania (*)	fyzikálne vysychanie
Tvorba šupky (*) (20°C/65% r. v.)	cca 15 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkost')	14 dní
Zmrštenie	Cca 35%
Špecifická hmotnosť	cca 1,06 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +70°C
Maximálna deformácia	±12,5%

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a objeme naneseného tmelu

Charakteristika:

- po úplnom vytvrdnutí transparentný
- jednoduchá aplikácia
- mimoriadne dobre priľnavý na porézne materiály
- mimoriadne dobre priľnavý na eloxovaný hliník a PVC
- po vytvrdnutí vodeodpudivý, vodotesný
- po vytvrdnutí pretierateľný
- obsahuje fungicídy – vhodné pre sanitárne aplikácie

Príklady použitia:

- tmelenie spojov s pohybom do 12,5 %
- tmelenie a vyplňovanie prasklín a trhlin v murive a sadrokartóne
- tmelenie spojov medzi zárubňami okien a dverí a murivom
- tmelenie špár pod parapetmi, prahmi a parketovými obvodovými lištami

Prevedenie:

Farba: transparentná, po vytvrdnutí biela

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: Všetky dostupné porézne stavebné materiály, eloxovaný hliník, keramické obklady

Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Príprava: povrch dôkladne vyčistite, silne porézne materiály možno pred zahájením tmelenia napenetrovať zriedeným

Transpacrylom (1 diel **Transpacrylu** a 2l vody)

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.



Nanášanie: ručnou alebo pneumatickou aplikačnou pištoľou.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Neaplikujte, pokiaľ hrozí bezprostredné nebezpečenie dažďa alebo mrazu.

Čistenie: Vodou bezprostredne po aplikácii.

Oprava: Transpacryl

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Bezpečnosť a hygiena: viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Nepoužívajte na miestach, kde je tmel trvalo vystavený vode.

Neodporúčame používať Transpacryl na tmelenie skla.

Krátkodobé ponorenie (do 24 hod) spôsobí zmenu farby

povrchu tmelu (zmliečni sa), mechanické vlastnosti zostanú

nezmenené. Dlhodobé ponorenie (14 dní): dochádza k úplnému vybieleniu, mechanické vlastnosti sa trochu zhoršia.

Pracovný postup:

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk