



F 250 BODYFIBER FILLER

Technický list č. 509



Dvojzložkový materiál na polyesterovej báze, vystužený sklom

Ideálny na premostenie a plnenie veľkých nerovností.

Jednoduchá aplikácia

Rýchlo schne

Lahko zoškrabne

VOC v súlade s predpismi

Všeobecný technický popis



Zmiešajte 100 dielov F 250 BODYFIBER s 2-3 dielmi BODY TVRDIDLA



Suché na vzduchu 20-30 min / 23 °C (73 °F)



IR sušenie 5-8 min vzdialenosť: 60-70 cm

Povrch

Kovové povrchy

Drevené povrchy

Vláknové diely pre autá

Príprava / Čistenie povrchu



Očistite povrch mäkkou handričkou a 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL RÝCHLY ODMAŠŤOVAČ



Uistite sa, že povrch je najprv utretý do sucha a potom vysušený na vzduchu.

Uistite sa, že vždy používate vhodnú ochranu tváre a dobré vetranie

Aplikácia produktu: Aplikujte špachtľou po zmiešaní s tužidlom priamo na kovové a drevené povrchy.



100:3 zmiešajte s BODY HARDENER Spracovateľnosť: 4min / 23°C(73°F)



HB BODY akrylový základ



Nanášajte so špachtľou



Skladujte na chladnom mieste



Sušenie na vzduchu 20-30min / 23°C(73°F)



Vždy používajte ochranné pomôcky



IR sušenie 5 – 8 min vzdialenosť lampy: < 70cm



Postupujte podľa pokynov na aplikáciu uvedených v tomto TL



P 80 - P120 Poskytuje elastický a odolný povrch

Bod vzplanutia: 31°C / 88°F

Špecifická váha : 1.6 g /cm³

Obsah pevných častíc (bez riedidla): 81% váhy

VOC (2004/42/EC)

Tento produkt je špeciálnym opravným prostriedkom na základe jeho zložiek a jeho vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 250 g/l. Obsah VOC vo forme pripravenej na použitie tohto produktu je 110 g/l. 2004/42/II(b)(250)110

Teoretická výdatnosť:

-

Čistenie náradia:

Po konečnom použití vyčistite riedidlom 767 ECO-THINN NITRO THINNER

Poznámky:

- Nanášajte len s BODY tužidlom. Dobre premiešajte s tmelom. Neprikladajte viac ako 3 %, pretože to môže spôsobiť zafarbenie vrchného náteru.
- Neaplikujte na Etch Primer, 1K Filler, TPA podklady a mäkké staré nátery.
- Neaplikujte pri teplotách nižších ako +5°C (41°F)
- Môžu ho používať aj krajiny, ktoré neprijali legislatívu VOC.
- Pri teplote nad 80 - 100°C (176 - 212°F) znížte množstvo tužidla o 50%, aby ste predišli možnosti odlupovania.
- Vždy sa odporúča brúsenie za sucha.
- V prípade mokrého brúsenia dôkladne vysušte v striekacej kabíne pred každým náterom.

Skladovateľnosť:

- Polyesterové materiály majú obmedzenú trvanlivosť. Skladujte na chladnom mieste +5°C - +25°C (41°F - 77°F) a pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite do 12 mesiacov. Garantovaná trvanlivosť 18 mesiacov v nepoužitých originálnych obaloch.

Tužidlo obsahuje organický peroxid a je oxidant. Ak sa tužidlo dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju utrite a umyte mydlom a vodou. Po zasiahnutí očí vypláchnite veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Len na profesionálne použitie. Informácie zobrazené na tomto hárku boli starostlivo vybrané prostredníctvom série laboratórnych výskumov. Vychádza z našich najlepších vedomostí v čase vydania. Údaje sú uvedené len na informačné účely. Nezodpovedáme za jej správnosť, presnosť a úplnosť. Je na používateľovi, aby skontroloval novšie aktualizácie alebo ďalšie informácie, ak sú potrebné na zamýšľaný účel. Duševné vlastníctvo tohto produktu, ochranné známky a autorské práva sú chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušnú kartu bezpečnostných údajov a varovania zobrazenú na štítku si musíte pozorne prečítať. Môžeme kedykoľvek upraviť a/alebo prerušiť prevádzku všetkých alebo častí týchto informácií podľa vlastného uváženia, bez akéhokoľvek upozornenia a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku platia primerane pre všetky budúce zmeny a doplnky.