



Induline A-402

- Induline 2K-Spachtel -

Jemný tmel na vyrovnanie väčších nerovností

Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palette	1104
	Balenie	500 g
	Druh balenia	plechová dóza
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
smrek (fichte)	3261	■

Spotreba

Podľa potreby



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Okná, dvere, lepené nosníky, nábytok, atď.
- Ďalšie podklady: oceľové plechy, odliatky z liatiny a hliníka ako aj upínacie dosky
- Nevhodné podklady:
 - Podklady, ktoré sa dajú narušiť nitro-riedidlom (napr. akrylátové nátery)
 - Galvanicky alebo žiarovo pozinkované plechy
 - Reakčný základ (wash-primer), syntetická alebo nitro-kombinovaná základná vrstva – pri týchto podkladoch sa môžu vyskytnúť problémy s príľnavosťou
 - Tropické dreviny, ako tik alebo palisander, obsahujú látky, ktoré môžu výrazne spomaliť alebo úplne zablockovať vytvrdzovanie polyesteru
- Len na odborné použitie

Vlastnosti výrobku



- Elastický dvojzložkový jemný tmel na polyesterovej báze
- Ľahko roztierateľný
- Dobrá plnivosť
- Ľahko brúsiteľný
- Nepatrný úbytok objemu pri vytvrdzovaní

Informácie o výrobku

Spojivo	Nenasýtené polyesterové živice
Hustota (20 °C)	Cca 1,7 g/ml
Zápach	Aromatický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **Remmers Holzinnenlacke**
- **Induline Beschichtungssystem**
- **Lasuren- & Lacksysteme für das Maler- & Holzhandwerk**

Prípravné práce


- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a zbavený separačných látok (olejov, mastnoty, vosku).
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

Príprava zmesi

- **Miešanie**
Požadované množstvo tmelu dôkladne premiešajte s ca. 2% tvrdnúcej pasty a spracujte do 4-5 minút. Predávkovanie tvrdnúcou pastou neurýchľuje reakciu polymérov. V nepriaznivých podmienkach môže za týchto okolností dôjsť k zmene farebného odtieňa na ďalších lakových vrstvách.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. + 30 °C.

■ Čas spracovania (+20 °C)

4 - 5 minút

■ Čas vytvrdnutia (+20°C)

20 - 25 minút

Tmelenie

Po vytvrdnutí, teda po 20 - 25 minútach, môžete Induline A-402 nasucho vybrúsiť.

Upozornenie pri spracovaní

Pri používaní tmelu na drevo v exteriéri môže všeobecne v dôsledku napučania a zmršťovania dreva dôjsť k odlupovaniu hmoty.
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

■ Schnutie

Prelakovateľný po 15 - 20 minútach

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Upozornenie

Pred použitím spravte skúšobný náter.

Pracovné náradie / čistenie



Špachtľa

Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

Zaschnuté zvyšky materiálu sa dajú odstrániť len mechanicky.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zvyškov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.