



Interiérové
a fasádne farby

VIAC NEŽ FARBY

Názov výrobku:

UP-GRUND

Zaradenie výrobku:

penetrácie

Stručný popis výrobku:

univerzálny pigmentovaný penetračný prípravok

Použitie: ako základný penetračný náter pred aplikáciou disperzných akrylátových, vinylacetátových a silikónových farieb, tmelov, tenkovrstvových akrylátových a silikónových omietkovin (napr. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1, MO2). Používa sa na penetrovanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, stierkových vrstiev zatepľovacích systémov, sadrových stierok, minerálnych omietok, muriva, panelov, sololitov a iných podkladov. Výrobok podklad spevní, znižuje a zjednotí jeho rôznu nasiakavosť, výrazne zvýši prídržnosť a kryciu schopnosť vrchných vrstiev a celkovo uľahčí aplikáciu následných vrstiev. Náter je pripravený na použitie do vnútorných i vonkajších priestorov. Náter môže byť použitý na plochy prichádzajúce do nepriameho styku s potravinami. Uľahčuje nanášanie následných vrchných farieb na rôznych problematických povrchoch (okrem vyššie spomínaných aj hladké povrchy vytvorené náterovým filmom vysokodisperzných farieb ako napr. Brillant 100) – hlavne pri aplikácii maliarskym valcom.

Odtieň: základný biely alebo tónovanie pomocou tónovacích strojov tónovacími systémami HET, čo výrazne zvyšuje kryvosť.

Riedidlo: voda (pitná)

Nanášanie: Štetkou, štetcom, valčekom

Výdatnosť:

Typ podkladu	Výdatnosť (m ² /1 kg)*
Stierkový tmel, základná vrstva ETICS a pod.	4,5 – 7,0
SDK doska, sadrová omietka, sadrová stierka	4,5 – 8,0
Štuk	2,5 – 6,5

*) V jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu, aplikáčnej techniky, hrúbky nanesej vrstvy a ďalších faktorov.

Podklad: suchý, súdržný, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, nemastný, zbavený bedniacich olejov, chemicky stály, vyzretý (pH ≤ 8,5; kontrolu možno vykonať pH testerom).

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C.

Príklad aplikáčného postupu:

1. Pred použitím poriadne premiešať. Výrobok sa nanáša neriedený alebo zriedený max. 0,05 l vody na 1 kg prípravku v jednej vrstve. Výrobok sa nesmie preriediť!
2. Po zaschnutí (min. po 24 hodinách od aplikácie) nasleduje konečná povrchová úprava.
3. Všetky pomôcky počas pracovných prestávok chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. V priebehu nanášania a schnutia v interiéri zaistiť dôkladné vetranie.

Vrstvy starých náterov s nedostatočnou prídržnosťou je nutné vopred odstrániť napr. oškriabaním. Škrvy po zatečenej vode, hrdzi, sadziach, anilínových farbách alebo nikotínu sa pretrú izolačným náterom I-GRUND alebo v prípade väčšej intenzity farbou HETLINE IZOL.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale, pri +3 až +30 °C, nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – pozri cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥ 55% hmotnostných ≥ 35 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,44 g/cm ³
Zasychanie (STN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. vlhkosť vzduchu φ = 60 % obj.)	≥ 4 hodiny (pred následnými povrchovými úpravami je nutné oneskorenie min. 24 hodín)
Spotreba (v jednej vrstve)	cca 0,13 – 0,40 kg/m ²

Parametre zaschnutého náteru:

Prídržnosť k podkladu (STN 73 2577)	vyhovuje, ≥ 1,5 MPa
-------------------------------------	------------------------

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pokyny na prvú pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC je uvedený v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú orientačné. Užívateľ – aplikátor nesie zodpovednosť za správne použitie výrobku podľa návodu na použitie a za správnu aplikáciu. Odporúčame vždy zhodnotiť všetky podmienky spracovania, ktoré by mohli ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.