



PAM – ak, spol. s r.o.
Triblavinská 47
m.č. Čierna Voda
900 25 Chorvátsky Grob

ALIPARKET

Technický list
Strana

1 / 2

PN: 4/025/2004

Dátum vydania: 21.13.2009.

KP: 24.30.11

ÚČEL POUŽITIA

Aliparket je disperzný uretánovo-akrylátový lak na parkety. Používa sa na transparentné nátery dreva, drevených podláh, parkiet, drevovláknitých dosiek, nábytkových dielcov a na ďalšie aplikácie v interiéri. Vyznačuje sa dobrou pochôdnosťou, oderuvzdornosťou a odolnosťou proti čistiacim prostriedkom. Náter nie je vhodný na úpravu povrchov, prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a na nátery detských hračiek a detského nábytku.

ZLOŽENIE

Zmes vodnej akrylátovej disperzie s prídavkom aditív a koalescentov.

PRÍKLAD SPÔSOBU NANÁŠANIA

Nanáša sa štetcom, valcom, striekaním a pre priemyselné aplikácie.

Podmienky pre aplikáciu: teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia, ako +8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia, ako 70%.

Postup: drevený podklad očistiť, zbaviť mastnoty. Parkety musia byť zbavené vosku, resp. starého náteru. Prípadný starý náter prebrúsiť a brúsny prach dokonale odstrániť. Živičné škvrny odstrániť riedidlom C6000.

Priemyselné aplikácie sa posudzujú individuálne.

- prvý náter** – Brúsny základ na drevo (vyplní póry a vytvorí adhézy mostík pre ďalšie nátery), poprípade je možné základný náter previesť aj **Aliparketom** (riedenie čistou vodou - max. 2%, podľa savosti podkladu). Po zaschnutí (3-5 hod.) povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 220. Brúsny prach dôkladne odstrániť. V prípade zmeny odtieňa dreva, alebo zvýraznenia kresby dreva je možné pred aplikáciou Brúsneho základu aplikovať vodou riediteľné Moridlo na drevo.
- Po prebrúsení** aplikovať 2-3 neriedené nátery **Aliparketom** s prestávkou cca 3-5 hodín. V prípade potreby medzi nátermi vykonať prebrus brúsnym papierom č.220. Veľmi savé podklady vyžadujú 3 nátery.
- Pracovné pomôcky** ihneď po použití umyť vodou.

Zaťaženie chôdzou je možné po 24 hodinách, **zaťaženie nábytkom** po 7 dňoch.

Predĺženie zretia náteru zlepšuje jeho mechanickú odolnosť.

Údaje pre nanášanie:

lakový štetec	riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. % ,
plyšový valec	riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. % ,
striekanie	riedenie vodou – v závislosti od savosti podkladu max. do 2 hm. % ,
priemyselná aplikácia	parametre priemyselnej aplikácie sa posudzujú individuálne v závislosti od podkladu, na ktorých sa vykonáva povrchová úprava.

ODTIEŇ transparentný **matný, lesklý**.

BALENIE 0,6 l, 5 l, 10 l

VÝDATNOSŤ 7 - 9 m²/l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.



PAM – ak, spol. s r.o.
Triblavinská 47
m.č. Čierna Voda
900 25 Chorvátsky Grob

ALIPARKET

Technický list

Strana

2 / 2

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:	vzhľad	mliečne sfarbená kvapalina	
	hustota	cca 1040 kg/m ³	
	výtokový čas tryska 4 mm / 23 °C	min. 20 s	
	obsah neprchavých zložiek	min. 30 %.	
Zasychanie:	do stavu bez odtlačku - pri 23 °C, R _{VV} 55%:	max. 24 hodín.	
Vlastnosti hotového náteru:	vzhľad	hladký, zliaty (matný, lesklý)	
	lesk	stupeň 4 - 5	matný
		stupeň 2	lesklý
	tvrdosť ceruzkou	stupeň 8	po 24 hod
		stupeň 9 - 10	po 5 dňoch
	príľnavosť mriežkou	stupeň 1	
	brúsiteľnosť	stupeň 2	po 5 hod
	odolnosť voči vode	stupeň 1	po 48 hod

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Aliparket je vodou riediteľný lak a nie je horľavou kvapalinou.

Lak je hodnotený na základe výsledkov akútnej orálnej a dermálnej toxicity v zmysle platnej legislatívy ako netoxický. Výrobok je na základe výsledkov primárnej kožnej a očnej dráždivosti hodnotený ako dráždivý, ktorý dráždi kožu po opakovanej aplikácii a spojivkové sliznice očí po jednorázovej aplikácii, oplachovanie dráždivé účinky prakticky anuluje. Dráždivé účinky sú reverzibilné, k vyhojeniu dochádza bez následkov.

Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale.

Skladovať pri teplote od +5°C do +25°C.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADU

Očistené obaly odporúčame použiť ako druhotnú surovinu, prípadne odkladať na skládku komunálneho odpadu

KATEGÓRIA ODPADU Nebezpečný odpad

KÓD ODPADU 08 01 11 – Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

UPOZORNENIE

Tieto informácie a uvedené odporúčania vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Nesmie zamrznúť!

Tento technický list stráca platnosť vydaním nového aktualizovaného technického listu.