



VÝROBCA

TECHNICKÝ LIST

CEMOPAM

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

POPIS A POUŽITIE

Cemopam je farba určená na ochranné nátery betónových strešných krytín a eternitu. Môže sa použiť aj na pohľadové múry z betónu v exteriéri. Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

ZLOŽENIE

Zmes anorganických pigmentov a plnív vo vodnej styrenakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a rel. vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nanáša sa štetcom, valcom, striekaním. Priemyselné aplikácie sa posudzujú individuálne v závislosti od podkladu, na ktorom sa vykonáva povrchová úprava.

POSTUP

Podklad musí byť pevný, suchý, vyzretý, zbavený mechanických nečistôt (vrátane machov a plesní), mastnôt, príp. starých náterov. Zvetralé povrchy musia byť očistené až na pevný podklad.

Penetračný náter – **Pamakrylom PEF**, zriedeným vodou v pomere 1:1, ktorý vyrovná nasiakavosť a zlepší priľnavosť následných náterov k podkladu.

Ďalšie dva nátery **CEMOPAMom**, riediť v závislosti od spôsobu aplikácie max. do 10 hm. %.

Jednotlivé nátery je nutné nechať dobre zaschnúť 2-4 hodiny pri teplote +20°C. Nižšia teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie.

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:

Vzhľad:	stredne viskózna kvapalina
Hustota:	cca 1250 kg/m ³
Výtokový čas F4 / 23 °C	min. 70 s
Obsah neprchavých zložiek	min. 55 %

Zasychanie:

do stavu bez odtlačku - pri 23°C, RVV 55%: max. 10 hodín.

Vlastnosti hotového náteru:

vzhľad	hladký, zliaty, matný
lesk	stupeň 4 - 5 matný
krycia schopnosť	stupeň 2 - 3
vodotesnosť	0,0 l.m ⁻² za 30 minút
prídržnosť k podkladu	min. 0,25 MPa
odolnosť proti náhlym teplotným zmenám	
- prídržnosť k podkladu po skúške	min. 0,25 Mpa

ODTIENE	sivý, červenohnedý, palisander. Ďalšie odtiene možné po dohode s výrobcom.
BALENIE	7 kg, 15 kg, 23 kg.
VOC	Kategória a podkategória výrobku: A/c Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 40 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l.
VÝDATNOSŤ	5-7 m ² / kg na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.
BEZPEČNOSŤ PRÁCE	Cemopam je vodouriediteľná farba a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.
LIKVIDÁCIA ODPADU	Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.
SKLADOVATEĽNOSŤ	24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!
UPOZORNENIE	Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.