

HB BODY 410 Chassis coat reaktívny základ

Je vysoko kvalitná, jednovrstvová (základná a vrchná) alkydová farba. Vďaka obsahu inhibítora korózie na báze fosforečnanu zinočnatého zaisťuje vynikajúcu odolnosť natretých povrchov proti korózii. Rýchlo schne a je určená predovšetkým na náterom podvozkových častí automobilov, ale zároveň aj ku všetkým náterom kovových konštrukcií, klampiarских prvkov, oplatenie zo (železa, hliníka, zinku a všetkých druhov uhlíkových ocelí).

Informácia o výrobku

Druh: základná a vrchná farba 2v1

Spôsob aplikácie: štetcom, valčekom, striekacou pištoľou

Riedenie: Body 767 štetcom, valčekom 10% - striekacou pištoľou 25%

Tužidlo: netuží sa

Doba schnutia: 30 – 40 min na dotyk, 5-6 hod pri 23°C

Odtiene: šedá, čierna, červenohnedá

Výdatnosť : 13 – 16m²/ 1l

Skladovateľnosť: Skladujte medzi 5°C až 25°C

Príprava povrchu – aplikácia

Pred použitím dobre premiešajte. Neaplikujte pri teplote pod 15 °C. Povrchy musia byť suché, čisté, zbavené prachu, mastnoty a odlupujúcich sa častíc hrdze alebo starej farby. Povrchy obrúste a odmastite Antisilom 770 alebo 771. Na aplikáciu je ideálna teplota povrchu a prostredia medzi 20-25 oC. Farbu naředte na nanášanie štetcom alebo valčekom do 10% a striekacou pištoľou do 25% riedidlom 767 Eco thinner. Pri nátere najprv natrite problematická miesta (zvary, spoje, rohy, hrany a pod.) a potom pristúpte k náteru celej ošetrovanej plochy. Doba schnutia 5-6hod./23°C je závislá na poveternostných podmienkach (vlhkosť, teplota) so znižujúcou teplotou a zvyšujúcou vlhkosťou sa predlžuje. Farbu nanášajte v dvoch vrstvách.
PO POUŽITÍ Sa snažte ihneď odstrániť čo najviac farby zo štetcov a valčeka pred ich vymytím v riedidle C6000 alebo 767.

