



VÝROBCA

TECHNICKÝ LIST

DISPAM

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

POPIS A POUŽITIE

Dispam je vodouriediteľná farba určená na povrchovú úpravu sololitových dosiek, školských tabúl, papierovej lepenky a dreva v interiéroch a v exteriéroch. Náter je oteruvzdorný a odolný voči vode.

Na ochranu nového, ešte neupravovaného dreva proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu je pred aplikáciou Dispamu vhodné použiť disperzné napúšťadlo **Impregnit Profi**, ktoré zároveň spevňuje podklad a zlepšuje priľnavosť farby.

Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

ZLOŽENIE

Zmes anorganických pigmentov a plnív vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou špeciálnych aditív.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie.

POSTUP

Nanáša sa štetcom, valcom a striekaním. Povrch musí byť suchý, čistý, prebrúsený, zbavený starých náterov a mastnoty. Živičné škvryny odstrániť riedidlom C 6000. Povrch zbaviť brúsneho prachu.

Penetračný náter **Dispamom**, riedeným vodou v pomere dva diely **Dispamu** a jeden diel vody.

Technologická prestávka cca 3-4 hodiny. Prebrúsiť.

Dva nátery **Dispamom**. Možné riediť vodou - max. do 10 hm.% vody. Schnutie medzi jednotlivými nátermi 3-5 hodín.

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

Mechanické zaťaženie školských tabúl po 24 hodinách.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:

vzhľad	stredne viskózna kvapalina
hustota	cca 1300 kg/m ³
výtokový čas F4 / 23 °C	min. 60 s
obsah neprchavých zložiek	min. 50 %

	Zasychanie: do stavu bez odtlačku - pri 23°C, RVV 55% max. 12 hodín										
	Vlastnosti hotového náteru: <table> <tr> <td>vzhľad</td><td>hladký, zliaty, matný</td></tr> <tr> <td>lesk</td><td>stupeň 4-5 matný</td></tr> <tr> <td>krycia schopnosť</td><td>stupeň 1</td></tr> <tr> <td>priľnavosť mriežkou</td><td>stupeň 1</td></tr> <tr> <td>oderuvzdornosť za mokra</td><td>min. 85 s</td></tr> </table>	vzhľad	hladký, zliaty, matný	lesk	stupeň 4-5 matný	krycia schopnosť	stupeň 1	priľnavosť mriežkou	stupeň 1	oderuvzdornosť za mokra	min. 85 s
vzhľad	hladký, zliaty, matný										
lesk	stupeň 4-5 matný										
krycia schopnosť	stupeň 1										
priľnavosť mriežkou	stupeň 1										
oderuvzdornosť za mokra	min. 85 s										
ODTIENE	Čierny, zelený.										
BALENIE	0,8 kg, 4 kg, 7 kg.										
VOC	Kategória a podkategória výrobku: A/d Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 80 g/l.										
VÝDATNOSŤ	5 - 7 m ² / kg na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.										
BEZPEČNOSŤ PRÁCE	Dispam je vodouriediteľná farba a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.										
LIKVIDÁCIA ODPADU	Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.										
SKLADOVATEĽNOSŤ	24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!										
UPOZORNENIE	Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.										