



Detail produktu

Epolex Polyester 109 + iniciátor, polyesterová živica, 1 kg

Zloženie a charakteristika výrobku:

Roztok nenasýtený polyesterových živíc v styreéne.

Použitie:

Používa sa na opravy laminátových predmetov (lodí, športových potrieb, kapotáží, autodiélov a pod.).

Príprava podkladu:

Podklad dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť.

Príprava laminovacieho polyesteru:

K potrebnému množstvu polyesteru pridajte za stáleho miešania 2 % iniciátora (tj. polyester 100 hm. dielov: iniciátor 2 hm. diely). Pripravte vždy len také množstvo zmesi, ktorú stačíte spracovať do 15 minút pri 20 °C. Nelaminujeme pri nižších teplotách ako 15 °C.

Laminovanie:

Na opravované miesto nanesieme už natuženú zmes a priložíme presýtený kus sklolaminátu. Štetcom dokonale pritlačíme a opäť presýtime. Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného miesta použijeme ďalšie 2-3 vrstvy presýtenej tkaniny. Po vytvrdnutí (5-24 hod.) sa povrch zbrúsi brúsnym papierom č.80. Na dokonalé vytmelenie zvyšných väčších či menších nerovností a priehlbín v okolí opraveného miesta odporúčame použiť polyesterový tmel Univerzál. Všetky pracovné pomôcky je nutné urýchlene umyť riedidlom C 6000 alebo S 6005.

Riedidlo:

C 6000

S 6005

Vzhľad a konzistencia:

Číra až žltkastá kvapalina

Doba zasychania:

Vytvrdnutie v hod.: max. 24

EAN: 8591235075090

Obj. číslo: 502777

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Barva nátěru: Šedá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Epolex

Hmotnost: 1,1 kg

Url produktu: <https://www.bal.sk/epolex-polyester-109-iniciator-polyesterova-zivica-1-kg>