

EXTRA-FLEX – flexibilné stavebné lepidlo C2TE

PROFI-FLEX je jednozložková suchá lepiaca maltová zmes určená hlavne na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápenno-cementových mált, sadrokartónu.

Technické dáta:

Báza	cement
Konzistencia	sypká hmota
Spracovateľnosť zmesi pri teplote 20°C	6 až 8 hodín od zmiešania s vodou
Počiatočná ťahová prídržnosť (EN 1348)	1,88 N/mm ²
Ťahová prídrž. po ponorení do vody (EN 1348)	1,03 N/mm ²
Ťahová prídržnosť po pôsobení tepla	1,15 N/mm ²
Ťahová prídrž. po cykloch zmrazenie/rozmrazenie	1,78 N/mm ²
Doba zvädnutia – ťahová prídržnosť	1,23 N/mm ² po menej ako 30 minútach
Spotreba všeobecne	pri hrúbke vrstvy 1 mm 1,6 kg/m ²
Spotreba (zubová stierka 4-4mm)	1,5-2 kg/m ²
Spotreba (zubová stierka 6-6mm)	2,5-3 kg/m ²
Spotreba (zubová stierka 10-10mm)	3,5-4kg/m ²
Pracovná teplota	+5°C až +30°C

Charakteristika:

- jednozložková suchá lepiaca maltová zmes na báze cementu určená hlavne na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápenno-cementových mált, sadrokartónu.
- možnosť lepenia aj na starú dlažbu
- vysoká prídržnosť aj k nesavým podkladom
- znížený sklz
- jednoducho spracovateľná

Príklady použitia:

- lepenie obkladov a dlažieb
- lepenie dlažieb na balkónoch, lodžiách a terasách
- lepenie dlažieb na podlahy s podlahovým vykurovaním
- lepenie dlažieb aj na starú dlažbu
- lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov

Prevedenie:

Farba: šedá

Balenie: papierové vrecia 5kg, 25kg

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale v suchom a vetranom prostredí. Chráňte pred dažďom a vlhkosťou!

Vhodné povrchy:

Podklady: bežné stavebné podklady, Soudal Hydroizolačná stierka (Tekutá lepenka)

Stav povrchu: čistý, súdržný, bez masntô a prachu

Príprava povrchu: savé podklady odporúčame penetrovať

Soudal Akrylátovou penetráciou alebo **SOUDAKRATOM**

V prípade lepenia na starú dlažbu treba podklad upraviť **Soudal Adhéznym mostíkom**.

Pracovný postup:

Práškovú zmes dokonale rozmiešajte vodou (pitná voda, alebo zodpovedajúce ČSN 73 2028) v určenom pomere 0,20-0,24l vody na 1kg zmesi t.j. 5,5-6l vody na vrece hmotnosti 25 kg, za pomoci elektrického miešadla (min. 2 minúty, otáčky do 1000 ot/min.) do stavu bez hrudiek tak, aby vznikla vláčna dobre roztierateľná pasta. Nechajte cca 10 minút zrieť a opäť premiešajte. Zmes nanášajte na pripravený podklad zubovou stierkou na plochu, ktorú ste schopný obložiť do 15-20 minút. Do vytvoreného reliéfu pokladajte dlaždice bez

predchádzajúceho namáčania a miernym poklepom ich usadte. U dosiek zatepľovacích systémov spracovávajte obdobným spôsobom. Spracovávajte pri teplote +5 °C až +30 °C. Špárovanie obkladov uskutočňujte až po 24 hodinách, dlažieb po 48 hodinách. Chlad a vlhkosť môžu tieto doby aj podstatne predĺžiť. Pre špárovanie odporúčame použiť flexibilné špárovacie hmoty. Povrch je plne zaťažiteľný cca po 28 dňoch, záleží na podmienkach (teplota, vlhkosť). Nanášanie malty **EXTRA-FLEX** je možné v prípade lepenia hrebeňovou stierkou, pri stierkovaní nerezovým hladidlom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. Lepeným materiálom je možné manipulovať po 20. minútach po pokládke.

Upozornenie:

Extrémne teplo, sucho a vietor môže mať za následok podstatné skrátenie tejto doby tým, že urýchli vytvorenie vyschnutej škrupiny na lepiacej vrstve. Vytváranie škrupiny kontrolujte prstom. Ak sa škrupina vytvorí, musí sa lepiaca vrstva obnoviť zoškrabnutím tmelu a jeho novým nanesením. Čas pre zahájenie špárovania sa môže predĺžiť vplyvom chladného počasia a vplyvom zlej savosti podkladu! Odporúčame pevnosť vopred vyskúšať. Do zmesi v žiadnom prípade nepridávajte žiadne ďalšie látky a hmoty ako piesok, cement, disperzie alebo iné spojivá! Rozrábajte len toľko zmesi, koľko stihnete spracovať!

Bezpečnosť a hygiena:

Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používajte ochranný odev, ochranné rukavice a okuliare alebo tvárový štít, prípadne respirátor. Ďalšie informácie vid' bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etike.