



Detail produktu

HOSTAGRUND 3v1 Prim základná aj vrchná farba na kov S2177

Jednovrstvová polomatná farba spájajúca vlastnosti základného antikorózneho náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťô, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastíte vhodným prípravkom napr. BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou.

Predúprava povrchu čerstvo pozinkovaných plechov pred náterom: pripraví sa zmes 10 l vody, 0,5 l čpavku (25%) a cca 50 ml zmáčadla (saponát). Tento roztok sa aplikuje na upravovaný podklad a po cca 10 min pôsobenia sa rozotiera, napr. handrou z umelého rúna na násade, až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou vodou. Farba sa nanáša po dokonalom oschnutí podkladu.

Nasiakavé podklady najprv napustíte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Pôvodne natreté povrchy očistíte, odmastíte a zbavte starých nepriľnavých náterov.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

Teoretická výdatnosť: 10 - 12 m²/ l na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa farba dôkladne zamieša. Podľa potreby zriedte. Aplikuje sa v 2-3 vrstvách podľa predpokladanej náročnosti. Interval pre nanášanie jednotlivých vrstiev je minimálne 24 hodín. Odporúčaná hrúbka 1 vrstvy je 30-40 µm.

EAN:

Obj. číslo: MA3286

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Polomat

Prostredí: Vnútorné i vonkajšie

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Url produktu: <https://www.bal.sk/hostagrund-prim-3v1-zakladna-aj-vrchna-farba-na-kov-s2177>