

Technický list
Číslo výrobku 2087

WPC-Imprägnier-Öl

Olej na bázi rozpouštědel na terasy a ploty a jiné díly z WPC, resety a bambusu



Na bázi
rozpouštědel



Do interiéru
i exteriéru



Pro dílce
s omezenou
tvarovou
stálostí



Pro rozměrově
nestálé
dřevěné dílce



Pro zahradní
dřevěný
nábytek




Nátěrem



Před použitím
promíchat



Čekací doba
před další
vrstvou



Teplota
zpracování



Spotřeba na
jeden nátěr



Doba
skladování



Skladujte při
teplotách nad
bodem mrazu/
Chraňte před
vlhkostí/
Obaly dobře
uzavírejte



Oblasti použití:

- Interiér i exteriér
- Kombinované plastové a dřevěné materiály
- WPC (Wood-Plastic-Composite), Resysta a bambus
- Terasy, ploty, zahradní nábytek a jiné dílce

Údaje o výrobku:

Hustota: cca 0,80 g/cm³ při 20°C
Bod vzplanutí: cca 63°C

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a nelze je chápat jako závaznou specifikaci produktu.

Vlastnosti výrobku:

- Odpuzuje vodu
- Odpuzuje olej, mastnotu a nečistotu
- Snadné zpracování
- Bezbarvý: pro oživení barvy
- Hnědá a šedá: pro trvalé zintenzivnění původního barevného odstínu
- Následná péče bez broušení

Podklad:

Požadavky:

Materiál pro ošetření ploch, které již byly vystaveny povětrnostním vlivům

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty, vosku. WPC případně vyčistit přípravkem na odstranění šedi ze dřeva. Řasy odstraňte odstraňovačem zeleného povlaku. Bambus předem ošetřete odstraňovačem zeleného povlaku.

Zpracování:

Podmínky při zpracování:

Teplota objektu, okolí a materiálu: +5°C až +30°C

Natírání

Materiál dobře protřepte. Materiál nanášejte štětcem na lazuru, plochým štětcem nebo hadrem (bavlna). Nevšáklý materiál odstraňte suchým štětcem nebo hadrem max. po 30 minutách.

Po 4 - 6 hodinách zkontrolujte povrch a podle výsledku případně naneste druhý nátěr. Kompatibilitu, přilnavost a barvu podkladu vyzkoušejte na zkušebních plochách.

Otevřené obaly dobře zavřete a spotřebujte co nejdříve.

Upozornění pro zpracování:

Během několika měsíců se WPC-Imprägnier-Öl rovnoměrně odbourá působením povětrnostních vlivů. Následná péče tímto impregnačním olejem je možná bez broušení. V oblastech vystavených povětrnostním vlivům je nutný udržovací nátěr minimálně jednou ročně.

Systémové produkty:

- Holz-Entgrauer - odstraňovač šedi ze dřeva (2641)
- Holz-Tiefenreiniger - odstraňovač zeleného povlaku (0676)

Upozornění:

Schnutí

Přetírat lze cca po 4 - 6 hodinách

Ředění

Připravený k použití

Hodnoty z praxe při 20°C a 65 % vlhkosti vzduchu.

Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Spotřeba

Podle nasákavosti podkladu cca 50 ml/m² na jeden nátěr.

Pracovní nářadí, čištění:

Štětec na lazuru, plochý štětec, hadr (bavlna).

Pracovní přístroje čistěte hned po použití ředidlem Verdünnung & Pinselreiniger (V 101). Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

Znečištěné textilie mohou mít sklon k samovznícení, proto je namočte do vody a shromažďujte a likvidujte je v nehořlavých odpadních nádobách pod vodou.

Pracovní přístroje čistěte vodou v čerstvém stavu.

Balení, odstíny:

Balení:

Bílý plechový obal 0,75 l a 2,5 l

Barevné odstíny:

Farblos (výr. č. 2087)

Braun (výr. č. 2088)

Grau (výr. č. 2089)

Skladování:

V uzavřených originálních obalech, v suchu a chráněné před mrazem min. 5 let.

Bezpečnost:

Bližší informace pro zajištění bezpečnosti při přepravě, skladování a manipulaci, jakož i k likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Označení:

Značení podle vyhlášky (ES) č. 1272/2008

Třída ohrožení vody: 1,
ADR: -/-

GiSCode: M-KH 02

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předchozí svou platnost. 02/16

2087-TM-07.15.doc

