

SILIRUB MA

Silirub MA je mimoriadne kvalitný neutrálny, elastický jednozložkový špárovací silikónový tmel.

Technické dáta:

Báza	polysiloxan
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	vlhkostný
Tvorba šupky (20°C/65% r. v.)	cca 5 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% r. v.)	2mm/24 hod
Tvrdosť	25 +/- 5 Shore A
Špecifická hmotnosť	cca 1,25 g/ml
Teplotná odolnosť	-60°C až +180°C
Tvarová pamäť	> 80%
Maximálna deformácia	25%
Modul pružnosti E 100% (DIN 53504)	0,40 N/mm ²
Max. ťahové namáhanie (DIN 53504)	1,40 N/mm ²
Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504)	600%



Charakteristika:

- veľmi jednoducho použiteľný
- farebne stály, odolný proti UV žiareniu
- po vytvrdnutí trvalo elastický
- veľmi dobre priľnavý k väčšine materiálov
- nespôsobuje škvrny na poréznych materiáloch a prírodnom kameni ako je mramor, žula, bridlica, pieskovec apod.
- použiteľný pre sanitárne aplikácie

Príklady použitia:

- špárovanie a lepenie mramoru a iných poréznych prírodných kameňov
- akékoľvek sklenárske práce
- lepenie a spájanie mramoru a rôznych poréznych prírodných kameňov na rôzne podklady
- lepenie fasádnych obkladov z mramoru, žuly, pieskovca a iných prírodných kameňov
- vytmeľovanie sanitárnych miestností, v ktorých bol použitý mramor
- sklenárske tmelenie do drevených rámov

Prevedenie:

Farba: transparent, šedá, travertín

Balenie: kartuša 310ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Príprava: porézne materiály penetrujeme prípravkom **Primer**

150, zvlášť pokiaľ boli dlhodobo vystavené pôsobeniu vlhkosti.

Neporézne materiály nie je nutné ošetrovať.

Odporúčame vždy vyskúšať priľnavosť tmelu k materiálu.

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 30 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = ½ šírky špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie priľnutia tmelu na jej dno vždy použite neprilnavý materiál, napr. **PE tesniacu tmeliarsku šnúru**.

Pracovný postup:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou (pneumatická alebo ručná).

Pracovná teplota: +5°C až +30°C.

Čistenie: WhiteSpirit (lakový benzín) alebo acetón pred

vytvrdnutím, po vytvrdnutí mechanicky a **Soudal**

Odstraňovačom silikónu

Úpravy: Vyhladzuje sa Tmeliarskou stierkou a mydlovou vodou.

Opravy: Silirub MA

Bezpečnosť a hygiena: Vid' Bezpečnostný list výrobku \ údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Chemicky úplne neutrálny.

Technické normy/Zhoda s:

United Kingdom: BS 5889 Type A