

FASADEX SILIKÁTOVÁ FARBA

Fasadex®



POPIS PRODUKTU

Fasádna farba na báze draselného vodného skla a vodnej disperzie akrylového kopolyméru.

OBLASŤ APLIKÁCIE

Ochrana and dekorácia vonkajších a vnútorných povrchov stien zo starých a nových minerálnych omietok; renovácia starých fasádnych podkladov zo silikátových farieb a omietok. Omietky a farby zo syntetickej živice, a sadrové podklady nie sú vhodné na nanášanie silikátovej farby FASADEX. Pre svoju vysokú paropriepustnosť a matný povrch je vhodný na ochranu starých pamiatkových objektov.

VLASTNOSTI

- dobrá priľnavosť (chemická väzba na podklad);
- je vysoko paropriepustná
- odolná voči poveternostným vplyvom a škodlivej priemyselnej atmosfére
- nízka náchylnosť k zachytávaniu nečistôt a hromadeniu prachu

HUSTOTA

1380-1480 kg/m³

APLIKAČNÁ TEPLOTA

+8 °C až do +35 °C

TÓNOVANIE

Na predajných miestach (CHROMOMIX SYSTEM) v širokej škále pastelových prírodných zemitých tónov zo vzorkovníkov FASADEX EXTERIOR 100 a EXTERIOR COLOR COLLECTION. Intenzívne, hlboké tóny nie je možné získať v silikátovej farbe FASADEX.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Priepustnosť / Relatívna odolnosť voči difúzii vodnej pary, s_d -hodnota (EN ISO 7783-2):

0,05 m, Trieda I (vysoká priepustnosť vodných pár)

Kapilárna absorpcia vody / kapilárny koeficient vodnej pary, w (EN 1062-3):

0,10 kg/m²h^{0,5}, Trieda III (nízka kapilárna absorpcia vody)

EU VOC KATEGÓRIA A LIMITY

IIA (c), 40 g / l (2010); produkt obsahuje max. 40 g / l

RIEDENIE

Pomocou 5-10% čistej vody alebo s 10% silikátovou impregnáciou FASADEX SILICATE IMPREGNATION.

Posledná aktualizácia: Apríl 2021.

Obmedzenie zodpovednosti. Informácie v tomto údajovom liste sú založené na laboratórnych testoch, o ktorých sa domnievame, že sú presné, a slúžia len ako návod. Všetky odporúčania alebo návrhy na používanie produktu zo strany Chromos, či už v technickej dokumentácii alebo ako odpoveď na konkrétny dotaz alebo inak, sú založené na údajoch podľa našich najlepších vedomostí a sú spoľahlivé. Je zodpovednosťou koncových používateľov určiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Výrobca nemá žiadnu kontrolu nad kvalitou alebo stavom podkladu, ani nad mnohými faktormi ovplyvňujúcimi použitie a aplikáciu produktu. Chromos preto nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, zranenie alebo poškodenie vyplývajúce z takéhoto používania. Údaje obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám v dôsledku praktických skúseností a neustáleho vývoja produktov.

Fasadex®

KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍRAVA

Odstráňte uvoľnené časti, staré olupujúce sa nátery, staré vrstvy vápenných náterov, olej a masťotu z podkladu. Podkladová malta musí byť vytvrdnutá, suchá a úplne nasýtená uhlíčitomom. Podkladová malta musí byť dobre izolovaná proti prieniku vlhkosti.

Pred aplikáciou silikátovej farby FASADEX SILICATE PAINT je potrebné podklad naimpregnovať pomocou silikátovej impregnácie FASADEX SILICATE IMPREGNATION a nechať schnúť minimálne 24 hodín.

APLIKAČNÁ METÓDA

Pred nanosením farbu dobre premiešajte. Zriedte pomocou 5-10% čistej vody alebo s silikátovou impregnáciou FASADEX SILICATE IMPREGNATION. Nanášajte štetcom alebo valčekom z vlny v dvoch vrstvách. Farbu rovnomerne rozotrite, vyhýbajte sa suchému prekryvaniu natretých plôch. Nenášajte silikátovú farbu FASADEX SILICATE PAINT za dažďa, hmly alebo silného vetra. Za slnečného počasia by mala byť fasáda zatienená, aby sa zabránilo nerovnomernému odparovaniu. Pred aplikáciou je potrebné chrániť sklá, okenné rámy a kovové predmety. Noste vhodné ochranné rukavice a masku na tvár/oči.

SCHNUTIE

Interval medzi vrstvami je min. 12 hodín za normálnych podmienok.

SPOTREBA

0.20 - 0.25 l / m² (4-5 m² / l) iv dvoch vrstvách. Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu.

BALENIE

5 a 15 l.

SKLADOVANIE

V suchých a vetraných miestnostiach pri teplote + 5 °C až do + 25 °C.
Trvanlivosť: 18 mesiacov.

Posledná aktualizácia: Apríl 2021.

Obmedzenie zodpovednosti. Informácie v tomto údajovom liste sú založené na laboratórnych testoch, o ktorých sa domnievame, že sú presné, a slúžia len ako návod. Všetky odporúčania alebo návrhy na používanie produktu zo strany Chromos, či už v technickej dokumentácii alebo ako odpoveď na konkrétny dotaz alebo inak, sú založené na údajoch podľa našich najlepších vedomostí a sú spoľahlivé. Je zodpovednosťou koncových používateľov určiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Výrobca nemá žiadnu kontrolu nad kvalitou alebo stavom podkladu, ani nad mnohými faktormi ovplyvňujúcimi použitie a aplikáciu produktu. Chromos preto nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, zranenie alebo poškodenie vyplývajúce z takéhoto používania. Údaje obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám v dôsledku praktických skúseností a neustáleho vývoja produktov.