



SPEKTRA latex (mat)

OBLAST' POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské školy, školy, nemocnice) a ďalších priestoroch.

Vhodná je na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- matný vzhľad náteru
- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoko umývateľná
- jednoduché čistenie
- odolnosť voči chemikáliám
- široký výber farebných tónov – **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	VOC free styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
ODTIENE	biela, viac tisíc odtieňov podľa farebných vzorkovník HELIOMIX
TÓNOVANIE	Pigmentovými pastami vhodnými na farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami vhodnými na tónovanie; HELIOMIX
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,4 ± 0,1 kg / l
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 1-2 (DIN 53778-S)
PAROPRIEPUSTNOSŤ S_d	0,085 m
RIEDENIE	vodou; 1. vrstva: max. 20%; 2. vrstva: max. 10%
EU VOC kategórie a limity	IIA(a), 30 g / l (2010); výrobok obsahuje: max. 30 g / l
BALENIE	2 l a 10 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65 %)	suchá a vhodná na ďalšie nanášanie po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 l pri dvoch naneseníach postačuje na 7 – 9 m ² Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, zle držiace časti a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu treba opraviť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.

Plesňou a hubami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetríme **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Po vyschnutí mechanicky odstránime plesňu zo stien. Do **SPEKTRA latexu mat** pridáme **SPEKTRA ochranu pred plesňou**, ktorá dlhší čas zabráňuje rastu mikroorganizmov resp. použijeme ako finálny náter **SPEKTRA farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne**.

Škrvy od nikotínu, vylatia vody, dechtu, vodorozpustných pier a pod. natrieť **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklými a polo-lesklými emailovými alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nové nezafarbené podklady - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	min. 2x SPEKTRA latex mat (v závislosti od odtieňa)
Podklad nafarbený disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie nespojených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
- Ak riedite farbu viac, ako je odporúčané, zníži sa krycia schopnosť farebného filmu.
- Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch, preto odporúčame vyhladenie **SPEKTRA vnútorným tmelom** (dve vrstvy s brúsením medzi jednotlivými vrstvami a konečným brúsením).
- Čistenie náteru závisí od stupňa lesku a so stúpajúcim leskom sa zlepšuje. Škrvny môžete očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred použitím skontrolujte odolnosť náteru na vybraný čistiaci prostriedok.
- Zvýšenie odolnosti voči oteru dosiahnete pomocou **SPEKTRA DOMFLOK laku**, ktorý sa naniesie na **SPEKTRA latex mat**.
- Krycia schopnosť **SPEKTRA latex mat** môže byť u živých, čistých odtieňov slabšia, preto dve vrstvy nepostačujú. Odporúčame naniesenie jednej vrstvy svetlejšieho odtieňa s väčšou krycou schopnosťou pred nanosením farby vybraného odtieňa (2 – 3 vrstvy). Na dosiahnutie pekného vzhľadu náteru je potrebná presnosť aplikácie.