



SPEKTRA Classic Plus

POUŽITIE

Pre ochranu a dekoráciu stien a stropov v interiéri.

Výrobok je vhodný na všetky typy minerálnych omietok, cementu, vlákno-cementových dosiek, betónu, sádkartonových plôch, sanačných omietok, tapiet vyrobených zo skleného vlákna, tapiet s reliéfom a starých náterov.

VLASTNOSTI

- jednoduchý na použitie, vysoká paropriepustnosť, odolný na suchý oter
- matný
- niekoľko tisíc pastelových odtieňov – HGMIX

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
ZLOŽENIE	Kopolymérová disperzia, pigment, plnivá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	Biely
TÓNOVANIE	S pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby, ktoré sú založené na vode až do 3%, a s disperznými nátermi, ktoré sú vhodné na tónovanie HGMIX
GLOSS (EN 13300)	Matný
HUSTOTA	1.63 ± 0.02 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	Trieda 5 (neumývateľný)
PRIEPUSTNOSŤ PARY s_d	0.015 m
RIEDENIE	Vodou do 15%
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje max. 1g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l, 15 l a 40 kg
POUŽITEĽNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5°C do + 35°C na suchom mieste) uvedené na obale.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE	
METÓDA NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, striekaním
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5°C
SCHNUTIE (T= +20°C, reálna vlhkosť vzduchu 65 %)	Náter je suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4-6 hodinách
VÝDATNOSŤ	Teoreticky: na dvojvrstvé nanášanie pokryje 5-7 m ² na 1L Skutočná spotreba závisí od absorpčnej schopnosti a drsnosti povrchu.
ČISTENIE NÁSTROJOV	Vodou, okamžite po použití

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt. Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery. Vyplňte veľké pukliny a poškodené časti povrchu adekvátnymi materiálmi. Ak vykonávate opravy, odporúčame naimpregnovať povrch SPEKTRA impregnáciou. Pred natieraním musí byť povrch suchý a pevný.

Na steny napadnuté plesňou a hubami naneste HELIOS SPEKTRA biocídny prostriedok SANITOL. Keď sú steny suché, odstráňte plesne mechanicky. Pre dlhodobú ochranu proti plesniam pridajte do farby výrobok HELIOS SPEKTRA ochranu proti plesni.

Škrvy od dechtu, nikotínu, asfaltu a pod. pretrite HELIOS SPEKTRA antinikotínovou farbou, ktorá sa používa ako konečný náter. Očistené zdravé povrchy bez prasklín natreté lesklými a/alebo pololesklými nátermi je potrebné prebrúsiť brúsnym papierom (zrornosť č.150).



SYSTÉMY NÁTEROV

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYROVNANIE PODKLADU	VRCHNÝ NÁTER
Nové, nenatreté povrchy -vápnocementové omietky -sádkartonové povrchy -betónové a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (ako sa vyžaduje)	2x SPEKTRA Classic Plus
Natreté disperznými farbami -niekoľko vrstiev priepustných, neumývateľných náterov -jemné, lesklé a umývateľné nátery	Čistenie, odstránenie uvoľnených častíc, oprava poškodených oblastí čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (ako sa vyžaduje)	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Pred použitím dobre zamiešajte
- Pri väčšom riedení farby vodou ako je odporúčané, krycia schopnosť farebného filmu sa znižuje.
- HG MIX - z dôvodu rozdielnosti surovín je možná odchýlka odtieňov pri rôznych šaržiach. Preto odporúčame pri väčšom množstve rovnakého odtieňa použiť rovnakú šaržu.
- Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.