TECHNICKÝ LIST

FARBA S CHRÓMOVÝM EFEKTOM

1. Opis

Výrazný chrómový efekt na použitie v interiéri.

2. Vlastnosti

- Výborná priľnavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Rýchle schnutie

3. Odporúčané použitie

Špeciálne určená na dekorovanie kovu, skla, prútia, keramiky a väčšiny plastových podkladov.
Určená výhradne na použitie v interiéri.

4. Balenie

Farby: strieborná C150 a zlatá C151
Spreje: 520cc/400ml a 270cc/200ml

5. Technické parametre

• Druh	Uhľovodíková živica
• Pigmenty	Metalizované anorganické pigmenty
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá
• Hnací plyn	DME
• Hustota	1.05 ± 0.05 gr./cc
• Viskozita	16 ± 1 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	52 ± 1 % (teoretická hodnota)
• VOC	550 gr/l
• Lesk	Kovový vzhľad
• Výdatnosť	520/400ml: 2 m² 270/200ml: 1 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 15 min. Úplne: 30 min. Pretieranie: Po 1 h
• Teplota aplikácie	10–35°C

• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Hrdzu a okuje odstráňte drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte niekoľko minút schnúť. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn. Po aplikácii povrch netrite, nelakujte a neošetrujte žiadnym čistiacim prostriedkom ani rozpúšťadlom, pretože by stratil lesklý vzhľad.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com