

DUPLI-COLOR ZINC-ALU SPRAY

Technická informácia



Zinkovo-hliníkový základný náter na pozinkované diely a povrchy, ktoré boli poškodené zvaraním, brúsením, vŕtaním, prepravou a pod., ktoré je teraz potrebné opraviť alebo farebne zladit'.

Vhodné aj ako vynikajúca ochrana proti korózii pre kovové povrchy a obnažené železné kovy. Podmienečne vhodné aj pre hliník. Dá sa prelakovať vzduchom schnúcimi akrylovými, NC alebo syntetickými živicovými lakmi. Odolnosť voči teplu až do 300 °C. Elektricky vodivé.

Č. obj. 504433

Kvalita & vlastnosti

Chrání pred koróziou
Odolnosť voči teplu až do 300 °C
Odolný voči zmenám teploty
Dobrý priebeh
Dá sa prelakovať vzduchom schnúcimi akrylovými farbami, farbami na báze NC a syntetickej živice

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: 1K-epoxidová živica
Názov farby: silver
Vôňa: Charakteristika
Účinnosť: 400 ML – 1.5 m²
Suchý prach: 15 min
Suchý na dotyk: 60 min
Úplne suchý: 12 h
Povrchy: metal surfaces and blanc iron metals.
Suitable for only a limited extend on aluminium.
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Podklad musí byť čistý, suchý, bez hrdze a mastnoty.
2 minúty intenzívne pretrepávajúť.
Vyskúšajte nástreky na nenápadnom mieste.
Niekoľkokrát nastriekajte.
Vzdialenosť striekania je cca 25 cm.
Možno ich navzájom prelakovať; je možné použiť základný a vrchný náter.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 5, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.