TECHNICKÝ LIST

UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ NÁTER

1. Opis

Rýchloschnúci syntetický základný náter s matným vzhľadom. Obsahuje netoxické pigmenty obmedzujúce koróziu; bez zlúčenín chrómu.

2. Vlastnosti

- Výborná priľnavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Výborná antikorózna ochrana
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)



3. Odporúčané použitie

Univerzálny základný náter na ochranu železa a ocele. Na vnútorné aj vonkajšie použitie vrátane vlhkého, priemyselného a morského prostredia. Na domáce práce, priemysel a inštalatérske práce. Emisie prchavých látok označujú riziko pri vdýchnutí na škále od A+ (veľmi nízke) po C (vysoké).

4. Balenie

Farby: sivá 1113, biela 1101; spreje: 270 cc/200 ml a 520 cc/400 ml

5. Technické parametre

• Druh	Modifikovaná alkydová živica
• Pigmenty	Inhibítory korózie
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá
• Hnací plyn	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
• Hustota	1,15 ± 0,02 g/cm³

• Viskozita	18–20 s (Ford č. 4 / Nr. 4, 20 °C)
• Sušina podľa hmotnosti	45 ± 2 %
• VOC	584 g/l
• Lesk pri 60°	<5 %
• Výdatnosť	270/200 ml: 0,7–0,8 m²
• Čas schnutia pri 20 °C	Na dotyk: 1 h; pretieranie po 48 h
• Teplota aplikácie	10–35 °C
• Tepelná odolnosť náteru	do 100 °C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	3–4 bar / 20 °C; 7–8 bar / 50 °C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý a suchý. Po zaznení guľôčky nádobu 1 minútu pretrepávajte. Striekajte z 25–30 cm v tenkých krížových vrstvách a medzi nimi nechajte schnúť. Pre rovnomerný vzhľad naneste dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci otočte nádobu a striekajte, kým nevychádza iba plyn. Pre dokonalý vzhľad prestriekajte syntetickým emailom alebo akrylátovou farbou PintyPlus.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com