



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMI



ATEST NA
DETSKÉ HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Hladký saténový vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu

CSK

TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich út.4,1238 Budapest
Maďarsko
10
STN EN 927-2



POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vonkajšie a vnútorné použitie na drevo a kov určená na nové aj renovačné vrchné nátery najmä **pozinkovaného** alebo **oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, omietok, neglazovanej keramiky, dreva, drevotriekových dosiek, vláknocementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, plastu a ďalších**. Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriedení vodou aj ako napúšťadlo na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného vykurovania, okených rámov, dverí, zárubní, zábradlí, striech, nábytku a pod**. Receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **priameho kontaktu so suchými potravinami**.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masťnôt. Staré, zle príľnavé nátery musia byť odstránené a podklad sa tak upraví podľa nižšie uvedených pokynov. **Drevo** – povrch dreva musí byť dokonale vybrúsený brúsnym papierom č. 60 - 100, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12%. Na vonkajšie viac namáhané nátery použite Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo.

Vláknité dosky – odstráňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu napr. brúsnym papierom č. 220-240.

Omietky, betón a minerálne podklady – dôkladne odstráňte všetky vrstvy maliarskych farieb, nepriľnavých a nevhodných náterov a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravovaný odstráňte hrubšie zrnká piesku a nerovnosti oškrabaním stierkou a vybrúsením pemzou alebo brúsnym papierom č. 40 - 60. Drobné nerovnosti povrchu (špáry, trhlinky a pod.) vyspravujte sádrou, vápennou maltou alebo vyrovnávacou hmotou. Minerálne podklady musia byť dostatočne vyzreté.

Nasiakavé podklady – všetky nasiakavé podklady ako drevo, vláknité a trieskové dosky, omietky, betón a pod. musia byť napustené zriedeným Balakryl Uni satin v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) alebo ošetrené náterom Balakryl Základ na drevo v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30 - 50 µm.

Kov – povrch je potrebné očistiť od hrdze, masťnôt a starých nepriľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikoroúznou farbou Balakryl Antikor v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.



APLIKÁCIA

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený Balakryl UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého náteru je 30-40 µm.



Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75%. Aplikačné náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.



DOBA SCHNUTIA

4-6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v pôvodnom neotvorenom obale zachová úžitkové vlastnosti **minimálne do dňa uvedeného na obale**.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Chráňte pred mrazom.



PRIATEĽSKÉ K ĽUĐOM, ZVIERATÁM A RASTLINÁM
NEOBSAHUJÚ ŤAŽKÉ KOVY
ÚPLNE RECYKLOVATEĽNÝ OBAL
RIEDITEĽNÁ VODOU



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



TECHNICKÉ ÚDAJE – Hotové odtiene

Krycia schopnosť:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,05 - 1,25 g.cm ³
Obsah neprchavých látok – sušiny:	max. 40 - 48 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:	max. 0,03 - 0,05 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE – Hotové odtiene

Balenie:	0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg (len vybrané odtiene)
Farebné odtiene:	1000 biely 0110 sivý 240 tmavý hnedý 1999 čierny
Finálny vzhľad:	saténový
Výdatnosť:	6 – 9 m ² /kg v 1 vrstve
Dátum spotreby:	2,5 roka

TECHNICKÉ ÚDAJE – Báza L,D,Z

Krycia schopnosť:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,19 g.cm ³
Obsah neprchavých látok – sušiny:	max. 41 - 48 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:	max. 0,04 - 0,06 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE – Báza L,D,Z

Balenie:	1 l; 5 l
Tónovanie:	Balakryl bázy je možné natónovať do 20 000 odtieňov na prianie zákazníka v tónovacích centrách vrátane vzorkovnice RAL
Finálny vzhľad:	saténový
Výdatnosť:	10 m ² /kg v 1 vrstve
Dátum spotreby:	2,5 roka



DISTRIBÚTOR SK:

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:

TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001
www.balakryl.sk