

Capadur DecorLasur KF

Zázračná lazúra bez konzervantov so širokou paletou farebných odtieňov



Popis výrobku

Účel použitia

Vhodné pre farebné prevedenie a ochranu tvarovo stálych drevených dielov (ako sú okná a dvere v interiéri), obmedzene tvarovo stálych drevených dielov (ako sú obkladové dosky s perom a drážkou, okenice, brány, hrazdené konštrukcie) a tvarovo nestálych drevených dielov (ako sú debnenie, bedy, ploty, včelie úle). Možno použiť v interiéri aj exteriéri pre prvotné aj renovačné nátery. Pre tvarovo stále drevené diely v exteriéri odporúčame použiť Capadur F7-LangzeitLasur.

Bezfarebný odtieň používajte iba v interiéri, nemá UV ochranu.

Vlastnosti

- Bez konzervačných látok, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel
- Vhodné pre citlivé vnútorné priestory (atest na detské hračky a nábytok podľa STN EN 71-3)
- Antiblocking efekt (natretý povrch je odolný voči zlepeniu vplyvom termoplasticity spôsobenej namáhaním, tlakom alebo teplom)
- Vyššia UV ochrana
- Vysoká farebná stálosť

Materiálový základ

Akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

700 ml, 2,5 l

Farebné odtiene

Tónovanie v systéme ColorExpress. Základná báza je bezfarebná transparentná. Niektoré odtiene sú vhodné na vonkajšie použitie iba v obmedzenej miere.

Transparentnú bázu používajte vo vonkajšom prostredí iba ako základný náter pod tónovanú farebnú lazúru alebo ako vrchný náter na tmavú lazúru, inak nie je možné zaručiť dostatočnú UV ochranu. Nepoužívajte bezfarebnú transparentnú bázu vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom.

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Stupeň lesku sa môže líšiť v závislosti od povrchu dreva.

Skladovanie

Skladujte prosím na chladnom mieste a udržiavajte nádobu pevne uzavretú.

Technické údaje

- Hustota: cca 1,04 g/ml

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	+	+	+
(-) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné				



Spracovanie

Vhodné podklady

Tvarovo stále drevené diely na použitie v interiéri a tiež čiastočne tvarovo stále a nestále drevené diely na vnútorné i vonkajšie použitie.
Podklad musí byť čistý, stabilný a bez separačných látok.
Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13 % pri tvarovo stálych drevených dieloch a 15 % pri obmedzene stálych a tvarovo nestálych drevených dieloch.
Je nutné dodržiavať zásady konštrukčnej ochrany dreva. Tie sú predpokladom na trvalú ochranu dreva náterovými materiálmi. Za určitých podmienok môžu bielo tónované lazúry vykazovať viditeľné žltkavé zafarbenie v dôsledku prestúpenia obsiahnutých drevených zložiek a prírodných pigmentov obsiahnutých v dreve.

Príprava povrchu

Drevené povrchy musia byť pred natieraním očistené od prachu, nečistôt, živicových usadenín, mastnoty, olejov atď. Dôkladne odstráňte brúsny prach alebo uvoľnené zvyšky starej farby. Zvyšky silikónu spôsobujú problémy s príľnavosťou.

Nové drevené povrchy: Hladké drevené povrchy obrúste v smere vlákien dreva, dôkladne očistite a odstráňte živice a živicové usadeniny. Vo vonkajších priestoroch raz impregnujte základným impregnačným náterom CapaWood ExpressGrund.

Staré neošetrené drevo: Šedé, zvetrané drevené povrchy obrúste až na zdravé, nosné drevo a dôkladne očistite. Vo vonkajších priestoroch raz impregnujte základným impregnačným náterom CapaWood ExpressGrund.

Natreté drevo: Pri renovácii starých náterov je nutné skontrolovať typ starého náteru. Nie je vhodné na nátery starých farieb na báze rozpúšťadiel.

Spôsob nanášania

Všetky staré nestabilné nátery, a to až po drevo, kompletne odstráňte. Staré, pevne príľnavé nátery obrúste a očistite a skontrolujte ich znášanosť s Capadur DecorLasur KF.

Pred použitím Capadur DecorLasur KF premiešajte. Capadur DecorLasur KF je možné natierať alebo striekať. Pre aplikáciu nástrekom zriedte vodou. Riedenie vodou môže zmeniť vlastnosti produktu.

Návod pri aplikácii nástrekom:

	Tryska	Pracovný tlak na výstupe	Tlak rozprašovača	Riedenie
Airless	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar		
Airmix/Aircoat	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar	1 - 2,5 bar	max. 5 %
Nízkotlaké (HVLP)	1,3 - 1,8 mm (3-4)	0,5 - 1,0 bar		10 - 25 %
Vysokotlakové	1,5 mm	2 - 4 bar		10 - 25 %

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Podklad	Použitie	Základný náter	Medzináter	Vrchný finálny náter
Obmedzene tvarovo stále a nestále drevené diely	exteriér ¹⁾	CapaWood ExpressGrund	2x Capadur DecorLasur KF	Capadur DecorLasur KF
Tvarovo stále, obmedzene tvarovo stále a nestále drevené diely	interiér	Capadur DecorLasur KF	nie je nutný	Capadur DecorLasur KF

¹⁾ Na optimálnu UV ochranu je nutné naniesť aspoň 3 vrstvy.

Spotreba

Aplikácia štetcom na hladké drevené povrchy:
cca 80 - 100 ml/m²

Aplikácia štetcom na drsné drevené povrchy:
cca 200 – 250 ml/m²

Uvedené hodnoty spotreby sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od podkladu a jeho stavu. Presné hodnoty spotreby je možné určiť iba na základe predchádzajúcich skúšobných náterov.

Podmienky spracovania

- Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu: najmenej 5 °C (optimálny rozsah: 10 až 25 °C)
- Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 80 %

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti	suché proti prachu	pretierateľné	odolné proti dažďu
Po uplynutí doby v hodinách	0,3 - 0,5	6 - 8	48

Čistenie nástrojov

Náradie po použití očistite vodou a čistiacim prostriedkom. Odporúča sa používať nitrilové rukavice.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávať mimo dosahu detí. Pri nástreku používajte ochranu dýchacích ciest - kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare. Pri brúsení používajte prachový filter P2. Počas spracovania a sušenia zaistíte dôkladné vetranie. Počas používania prípravku je potrebné sa vyvarovať jedla, pitia a fajčenia. V prípade zasiahnutia očí alebo kože ich ihneď a dôkladne vypláchnite vodou. Nedovoľte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Náradie ihneď po použití očistite mydlom a vodou.

Likvidácia

Recyklujte iba prázdne obaly. Tekuté zvyšky materiálu zlikvidujte v zbernom mieste pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu zlikvidujte ako stavebný a demolačný odpad alebo ako komunálny odpad či domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

tohto produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW10

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, alkalické vodné sklo, alkydová živica, oxid titaničitý, voda, aditíva.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: máj 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: máj 2025

Caparol Slovakia s.r.o. • Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 905 591 584 • e-mail: obchod@caparol.sk • Internet: www.caparol.sk