

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazúra na okná a dvere



Popis výrobku

Účel použitia

Rozpúšťadlová hrubovrstvá lazúra vhodná na farebné prevedenie a ochranu tvarovo stálych drevených dielov (ako sú okná a dvere) a obmedzene tvarovo stálych drevených dielov (obkladové palubovky pero-drážka, okenice, vráta). Možno použiť v exteriéri av interiéri na malých plochách.

Pre veľkoplošné nátery v interiéri odporúčame Capadur DecorLasur KF (vzhľadom na typický vývoj zápachu lazúr z alkydovej živice).

Vlastnosti

- Ideálna pre renováciu okien a dverí
- Nízke nároky na údržbu vďaka dlhým intervalom údržby
- Vysoká farebná stálosť a UV ochrana vďaka transparentným pigmentom oxidu železa
- Bez biocídov
- Neodkvapkáva

Materiálový základ

Alkydová živica

Balenie/veľkosti balenia

0,7 l, 2,5 l

Farebné odtiene

Tónovanie v systéme ColorExpress.

Odporúčanie:

bezfarebnú transparentnú bázu v exteriéri nepoužívajte v priestoroch vystavených poveternostným vplyvom, alebo používajte iba ako základný náter pod farebnú lazúru alebo ako vrchný náter na lazúru tmavej farby, inak nie je možné zaručiť dostatočnú UV ochranu.

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Stupeň lesku sa môže líšiť v závislosti od povrchu dreva.

Skladovanie

Skladujte prosím na chladnom mieste, dostatočne nad bodom mrazu a udržiavajte nádobu tesne uzavretú.

Technické údaje

- Hustota: cca 0,90 g/cm³

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
○	○	○	+	+
(-) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné				



Spracovanie

Vhodné podklady

Tvarovo stále a čiastočne tvarovo stále drevené diely. Podklad musí byť čistý, stabilný a bez separačných látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13 % pri tvarovo stálych drevených dieloch a 15 % pri čiastočne tvarovo stálych drevených dieloch. Je nutné dodržiavať zásady konštrukčnej ochrany dreva. Tie sú predpokladom na trvalú ochranu dreva náterovými materiálmi.

Príprava povrchu

Drevené povrchy musia byť pred natieraním očistené od prachu, nečistôt, živcových usadenín, mastnoty, olejov atď. Dôkladne odstráňte brúsny prach alebo uvoľnené zvyšky starej farby a prípadne zvyšky silikónu.

Nové drevené komponenty:

Hladké drevené povrchy obrúste v smere vlákien dreva, dôkladne očistite a odstráňte všetky unikajúce drevené látky, ako napr. odstráňte živice a živcové usadeniny. Na vonkajšie použitie použite vopred základnú impregnáciu na drevo Capalac Holz-Imprägniergrund.

Surové drevo vo vonkajšom prostredí by malo byť natreté bezprostredne pred vystavením poveternostným vplyvom (UV žiarenie, zrážky, vietor). Inak je možné očakávať zníženú príľnavosť farby v dôsledku tvorby separačnej vrstvy. Stupeň problémov s touto separačnou vrstvou nie je možné určiť pomocou štandardných testov na mieste.

Staré neošetrené drevo:

Šedé, zvetrané drevené povrchy obrúste až na zdravé, nosné drevo a dôkladne očistite. Na vonkajšie použitie použite vopred základnú impregnačný náter na drevo Capalac Holz-Imprägniergrund.

Renovácia lakovaného dreva / okien a dverí:

Odstráňte všetky nestabilné staré nátery až na drevo. Na vonkajšie použitie použite vopred základný impregnačný náter na drevo Capalac Holz-Imprägniergrund.

Obrúste a očistite staré pevné nátery a skontrolujte ich kompatibilitu s lazúrou Capadur F7-LangzeitLasur.

Spôsob nanášania

Aplikujte minimálne dvakrát neriedený prípravok. Na údržbové nátery naneste aspoň jednu alebo dve vrstvy Capadur F7-LangzeitLasur.

Aplikácia nástrekom iba v uzavretých systémoch s odsávacím zariadením.

Produkt má tixotropnú konzistenciu. Tixotropný efekt sa zhoršuje v dôsledku miešania. Po niekoľkých hodinách pokoja sa tixotropia obnoví.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Podklad	Použitie	Základný náter	Medzináter a vrchný finálny náter
Tvarovo stále drevené diely	exteriér	Capalac Holz-Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
Obmedzene tvarovo stále drevené diely	exteriér	Capalac Holz-Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
	interiér	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

Použitie netónovanej bezfarebnej transparentnej bázy nie je vhodné.

Spotreba

Aplikácia štetcom na hladké drevené povrchy:

cca 80 – 100 ml/m²

Aplikácia štetcom na drsné drevené povrchy:

cca 100 – 120 ml/m²

Uvedené hodnoty spotreby sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od podkladu a jeho stavu. Presné hodnoty spotreby je možné určiť iba na základe predchádzajúcich skúšobných náterov.

Podmienky spracovania

- Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu: najmenej 5 °C (optimálny rozsah: 10 až 25 °C)
- Relatívna vlhkosť: ≤ 80 %

Sušenie/čas schnutia

Pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti	pretierateľné	odolné proti dažďu
po uplynutí doby v hodinách	10 - 12	24

Savosť dreveného podkladu ovplyvňuje zasychanie a stupeň lesku. U niektorých drevín (napr. dub) môže čas schnutia trvať dlhšie.

Čistenie nástrojov

Náradie po použití očistite syntetickým riedidlom alebo univerzálnym riedidlom.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly alebo výparov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pred opätovným nosením vyzlečte kontaminovaný odev a vyperte ho. Obsah/obal zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu. Opakovaný kontakt môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje: Reakčná zmes bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakátu a metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakátu, maleinanhydridu

Likvidácia

Tekuté zvyšky materiálu zlikvidujte v zbernom mieste pre staré farby/laky, suché zvyšky materiálu zlikvidujte ako stavebný a demolačný odpad alebo ako komunálny odpad či domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

tohto produktu (kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 380 g/l.

Kód Gis

BSL40

Deklarácia obsiahnutých látok

Alkydová živica, silikáty, alifatické zlúčeniny, esteralkohol, glykoly, voda, glykolétery, prísady.

Bližšie informácie

viď karta bezpečnostných údajov

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: máj 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: máj 2025

Caparol Slovakia s.r.o. · Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 905 591 584 · e-mail: obchod@caparol.sk · Internet: www.caparol.sk