

Meldorfer lepicí tmel

Lepiaci tmel na obkladové pásiky Meldorfer



Popis výrobku

Účel použitia: Hotový tmel na priame spracovanie na lepenie obkladových pásikov Meldorfer i na škárovanie.

Použitie:

- na kombinovaný tepelno izolačný systém Capatect
- na dekoratívne obklady vnútorných i vonkajších stien

Vlastnosti

- správanie pri požiari „obtiažne zápalný“
- vysoká počiatočná príľnavosť
- na priame spracovanie
- vysoko difúzny pre vodné pary
- pigmentovaný
- odolný voči poveternostným vplyvom a vodoodpudivý podľa normy DIN 18 550
- elegantné a jednoduché spracovanie
- extrémne nízke prútie, veľmi dobré správanie pri deformácii
- bez obsahu cementu, spojivo na báze syntetickej živice
- kombinácia minerálnych plnív

Materiálový základ

Syntetická pryskyřice s minerálnymi plnivami.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg

Farebné odtiene

- cementová šedá
- piesková biela
- zvláštne farebné odtiene na požiadanie

Skladovanie

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Technické údaje

- Konzistencia: Pastovitá
- Kapilárna nasiakavosť: $< 0,12 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Spracovanie

Vhodné podklady

Armovacie vrstvy z týchto tmelov:

- tmel Capatect 190
- tmel Capatect 186

a podklady z týchto materiálov:



	■ omietky vápenocementové a cementové ■ betón ■ nosné staré minerálne omietky a nátery ■ sadrokartónové dosky alebo sadrové omietky vo vnútorných priestoroch
Príprava povrchu	Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpudzujúcich látok. Nové jadrové omietky nechajte minimálne 2 - 4 týždne vytvrdnúť.
Spôsob nanášania	Pri použití v rámci kombinovaného tepelno izolačného systému Capatect musí byť výstužná vrstva zatvrdnutá a suchá. Pomocný náter Na cementových podkladoch (aj na minerálnych armovacích hmotách) je nutné previesť základný náter prípravkom Capatect Putzgrund, aby sa čo najviac vylúčilo vykvet solí. Obkladanie Viďte technickú informáciu o výrobkoch Meldorfer. Lepenie obkladačiek.
Spotreba	2,5 - 3,0 kg/m ²
Podmienky spracovania	V priebehu spracovania a vo fáze vysychania nesmie teplota okolitého vzduchu a podkladu poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajúte za priameho slnečného žiarenia, za silného vetra, hmly alebo za vysokej vlhkosti vzduchu.
Sušenie/čas schnutia	Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude lepiaca malta vyschnutá na povrchu za 24 hodín. Za 2 - 3 dni bude preschnutá. Pri nižšej teplote a za vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Pozor. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón; 2-methylisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: May 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: May 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Břilovská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 495 · Internet: www.caparol.sk