

TECHNICKÝ LIST

MUURI NEW

Náter na krby a krbové steny

POPIS VÝROBKU

Silikátová farba do interiéru s vynikajúcou tepelnou odolnosťou.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Krbové steny, krby a podobné povrchy stien v interiéru, kde teplota povrchu môže byť vyššia, než je obvyklé.
- Betónové, vápenné, vápenno-cementové, cementové omietky, pieskovcové tehly a tehlové povrchy, ako aj povrchy minerálnych dosiek v interiéru. Vhodná aj na povrchy predtým natreté vápnom, vápenným cementom, cementom a silikátovými farbami. Pozrite si Návod na použitie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza KSA.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matná. 6 z RT klasifikácie.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník New Muuri fireplaces and firewalls 2025. KSA-báza (biela) sa môže použiť bez tónovania alebo môže byť tónovaná do rôznych odtieňov z výberu farieb Muuri.
HUSTOTA	Približne 1,4 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	4-6 m ² /l v jednej vrstve. Výdatnosť je ovplyvnená drsnosťou a pórovitosťou povrchu, ako aj spôsobom aplikácie a podmienkami počas natierania.
DOBA SCHNUTIA	Pretierateľná po 12 hodinách.
RIEDIDLO	Voda
APLIKÁCIA	Štetec alebo štetec na vápenné nátery.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite vodou. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	180°C suchého tepla.
ODOLNOSŤ VOČI VODNÝM PARÁM (EN ISO 7783)	S _{d,H2O} < 0,14 m.
BALENIE	0,9l, 2,7l.

TECHNICKÝ LIST

MUURI NEW

Náter na krby a krbové steny

SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nádoby dôkladne uzavrite pred ďalším použitím. Zle zatvorené alebo malé plechovky a/alebo tónované výrobky nevydržia dlhé skladovanie. Tónované výrobky by sa mali použiť počas tej istej maliarskej sezóny.
VOC	Kat. A/a. Prijateľný obsah VOC.- 30 g/l. Produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý, suchý a pevný, teplota vzduchu a povrchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Nový betónový, poterový a omietnutý povrch musí byť pred vrchným náterom dostatočne vysušený a vytvrdený. Očistite nové povrchy od špiny, prachu a nečistôt.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy vyčistite od prachu a iných nečistôt. Ak je to potrebné použite čistič Tikkurila Seinäpesu podľa návodu. Odstráňte odlupujúce sa, drobivé, zle pripevnené alebo prachové vrstvy predchádzajúceho náteru. Predtým natreté lesklé povrchy zmatnite.

Oprava povrchu: Praskliny, diery a priehlbiny opravte tak, aby boli zarovnané s okolitým povrchom. Na betónové povrchy použite vhodné suché plnivo a na omietkové povrchy použite vápenné omietky alebo vápenno-cementové omietky. Ak je to potrebné, natrite vyhladené miesta náterom Muuri.

NATIERANIE: Naneste jednu základnú vrstvu Muuri. Produkt sa v prípade potreby môže riediť vodou do 10%. Po vytvrdnutí základného náteru, najskôr po 12 hodinách, naneste konečnú vrchnú vrstvu náteru.

POZNÁMKA: Zakryte povrchy, ktoré nebudú natierané ako sú okná, prírodný kameň, obkladová dlažba alebo kovové povrchy. Akékoľvek postriekanie týchto povrchov farbou okamžite umyte vodou.

Premenlivá pórovitá štruktúra povrchu, ktorý má byť natieraný, a zmeny vlhkosti a teploty počas nanášania farby a sušenia môžu viesť k zmene farebnosti náteru.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrchy čistite suchou kefou, mopom alebo prachovkou najskôr po mesiaci od povrchovej úpravy.

Odporúča sa počkať najmenej dva týždne, kým sa ošetrované povrchy uvedú do používania, aby povrch mohol dosiahnuť požiadavky na tepelnú odolnosť stanovenú pre tento výrobok.

Mechanické namáhanie môže spôsobiť viditeľné stopy na natieraných plochách. Toto je typický jav pre povrchy s matnými nátermi, ktorý ale nemá vplyv na technickú funkčnosť produktu.

TECHNICKÝ LIST

MUURI NEW

Náter na krby a krbové steny

ÚDRŽBOVÝ NÁTER : Povrchy natierané s Muuri môžu byť pretierané rovnakým produktom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne, suché plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.