

Technický list

Strana: 1/2

Názov výrobku: **FARBA NA ZNAČENIE**
Zaradenie výrobku: **špeciálne farby a prípravky**
Stručný popis výrobku: farba na značenie trávnatých a i. plôch

Použitie: bezrozpušťaťadlová rýchlo zasychajúca vysoko biela vodou riediteľná farba na označovanie trávnatých plôch určená predovšetkým na lajnovanie športovísk ako sú ihriská na futbal, softbal, ragby, tenis, baseball, golf a na označovanie ostatných voľnočasových trávnatých plôch. Farbu je možné použiť aj na ihriskách s pieskom, antukou a pod. Farba je neškodná pre ľudí, zvieratá i rastliny.

Odtieň: biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1: 5 dielom farby).

Riedidlo: voda (pitná)

Nanášanie: aplikovateľná bežnou značkovacou technikou -striekacími alebo valcovými (bubnovými) lajnovacími vozíkmi.

Výdatnosť: závisí od použitej aplikačnej techniky, kvality trávnik a požadovanej krycej schopnosti.

Podklad: najlepšie suchý, prípadne mierne vlhký.

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 ° C.

Príklad aplikačného postupu:

1. Potrebné množstvo farby sa nariedi čistou vodou do požadovanej konzistencie podľa konkrétneho typu lajnovacieho zariadenia a požadovanej kryvosti (kontrastu). Pre valcové lajnovačky sa obvykle riedi v pomere 1: 1 až 1: 3 (farba: voda), pre striekacie lajnovačky zvyčajne v pomere 1: 2 až 1: 5. Vyšší podiel vody znižuje kontrast a odolnosť farby voči poveternostným vplyvom.
2. Nariadená farba sa starostlivo premieša a až potom aplikuje.
3. Všetky zariadenia a pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. Počas aplikácie je potrebné nariadenú zásobu farby občas premiešať.

Skladovanie: pri +3 až +30 ° C. Nesmie zmŕznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. do 36 mesiacov od dátumu výroby. Po zriedení vodou je nutné farbu spotrebovať, zriedená farba je náchylná na mikrobiologické napadnutie a sedimentáciu.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

Obsah neprchavých látok -sušina (STN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥52 % hmotnostných ≥32 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,5 g/cm ³
Zrornosť	jemná
VOC*	<1 g/l (low VOC)
APEO**	0 g/kg (APEO-free)
amoniak	0 g/kg (ammonia-free)

Výrobca: HET spol. s r. o., 417 65 Ohníč, Česká republika

Distribútor pre SR: HET SLOVAKIA, s.r.o.,

Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta, SR

Tel.: 031 780 43 41; Fax: 031 780 54 77;

e-mail: predaj@hetslovakia.sk, www.het.sk

Variant: TL_FARBA NA OZNAČOVANIE_2018-01-10_SK



Technický list

Strana: 2/2

*prchavé organické látky

**alkylfenol-ethoxyláty

Parametre zaschnutého náteru:

Belosť (% MgO)	≥96
Lesk (STN EN 1062-1)	mat, trieda G ₃
Priepustnosť pre vodnú paru (STN EN 1062-1)	trieda V ₁ (vysoká)
Hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchové vrstvy s _d (STN EN ISO 7783)	cca 0,06 m (pri DFT 90 μm)

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú orientačné. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.