



GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézny mostík na nesavé podklady

Oblasť použitia: Penetračný prípravok určený na úpravu betónových podkladov pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok a samonivelizačných stierok. Zlepšuje príľnavosť omietok, uľahčuje ich aplikáciu a vyrovnáva nasiakavosť podkladu. Prípravok je vhodný aj ako adhézny mostík na hladné a nenasiakavé podklady.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Paropriepustná
- Zlepšuje príľnavosť omietok
- Uľahčuje aplikáciu omietok
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- S kremičitým pieskom

Spracovanie:



Technické údaje			
Číslo výrobku	2000634896	2000634897	2000565879
Druh obalu			
Množstvo v balení	3 kg/balenie	5 kg/balenie	15 kg/balenie
Množstvo na paletu			24 kusov/paleta
Farba	červená		
Spotreba	cca 0,3 kg/m ²		
Čas schnutia	12 hodín (pri +20 °C)		
Začiatok tuhnutia	cca 24 hod		
pH	cca 7		

Výrobok vyhovuje: • Výrobok nie je stavebný výrobok a nepotrebuje vyhlásenie o parametroch.

Materiálové zloženie:

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Aditíva
- Kremičitý piesok
- Pigmenty
- Voda

Podklad: Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Praskliny vyspraviť vhodným prípravkom. Vyspravené miesta musia byť suché a dostatočne vyzreté. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príslušné stavebné prvky a povrchy.

Typ podkladu:

Betón: Aplikovať priamo

Silno nasiakavé podklady: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Povrchy s trhlinami alebo chýbajúcimi časťami: V závislosti od druhu podkladu opraviť vhodnou maltou.

Plochy napadnuté plesňami: Aplikovať prípravok SEPTOBUD 1008, po vyschnutí mechanicky očistiť.

Starý keramický obklad: Aplikovať priamo

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.



GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézný mostík na nesavé podklady

Spracovanie:	Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Omiety aplikovať po 24 hodinách od nanesenia prípravku. Počas aplikácie a vysychania omiety chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Počas práce sa odporúča penetračný náter premiešavať. Vysoká vlhkosť podkladu a nízke teploty vzduchu výrazne predlžujú dobu schnutia produktu.
Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Pri aplikácii počas nepriaznivých podmienok je potrebné použiť špeciálne krytie.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.