

Údajový list



INTERIÉR SUPER

Charakteristika výrobku

Maliarsky vodouriediteľný náter na báze akrylátovej disperzie s obsahom plnív, aditív, fungicídnych látok, derivátu celulózy a titánovej bieloby.

Špecifické vlastnosti

Interiér Super sa vyznačuje dobrou krycou schopnosťou a vysokou belosťou – až 96%. Ľahko sa spracováva. Nekrehne, nepraská a neodlupuje sa. Je umývateľný. Odoláva oteru za sucha. Má dobrú paropriepustnosť.

Použitie

Odporúča sa k náterom priestorov pre náročného zákazníka, kancelárie, reprezentačné priestory a pod.. Je univerzálny- ide použiť k náterom sadrokartónových dosiek, na vnútorné nátery starých aj nových omietok, betónu, aj na staré priliehajúce nátery, drevotriesku a drevovláknité dosky.

Pokyny pre spracovanie

Nanášanie:	natieranie, valčekovanie, striekanie (Airless)
Riedenie:	vodou (podľa potreby)
Tónovanie:	tónovacími farbami Rokocolor alebo Rokocolor S Profi
Čistenie nástrojov:	vodou ihneď po spracovaní
Spotreba:	150 – 200 g/ m ² (na jeden náter)
Neprchavé látky:	min. 62%
Zasychanie:	medzi nátermi zhruba 2 – 4 hod. (podľa teploty a relat. vlhkosti)
Výtoková doba F6/23°C:	min. 65 s

Technické údaje

Spojivo:	akrylátová disperzia
Merná hmotnosť:	min. 1,45 g/cm ³
Bod vzplanutia:	nehorľavé
Difúzny odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6 (refraktometer 60 stupňov)
Skladovateľnosť:	2 roky v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote +5 až +25 st.C

Vykonávanie náteru

Príprava podkladu:

Podklad musí byť čistý, suchý a bezprašný. Silne zašpinený podklad riadne zoškrabať. Plesňou napadnuté murivo ošetriť napr. Fungisanom. Nové omietky – vápennocementové a cementové je nutné nechať dobre vyschnúť po dobu min. 3 týždňov (podľa počasia).

Penetračný náter:

Je nutné vykonávať pre spevnenie starých spráškajúcich omietok, pre zaplnenie nasiakavých podkladov, a pre zvýšenie priľnavosti na starých náteroch.

Aplikujte:

- a.) 1x penetračný prostriedok ROKOLATEX PLUS riediť v pomere 4 diely vody a 1 diel ROKOLATEX PLUS
- b.) U menej problémových podkladoch ide použiť 1 x Interiér Super riedený v pomere 1 diel farby a 2 až 3 diely vody.

Základný náter:

1x Interiér Super zriedený až cca 10 – 20 % vody

Krycí náter:

Sa vykonáva iba tam, kde po penetračnom a základnom náteru nie je dosiahnuté požadované krytie. 1x Interiér Super zriedený cca 5% vody.

POZNÁMKA:

Bezpečnostné pokyny: Pri práci nejeste, nepiť, nefajčiť. Chrániť oči a pokožku pred postriekaním farbou. V prípade zasiahnutia oplachovať prúdom vody. Obaly po vyprázdnení a vymytí odovzdajte do triedeného odpadu. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Upozornenie:

Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a starostlivých výskumoch podľa stávajúceho stavu techniky. Právnu záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. Okrem toho odkazujeme na naše obchodné podmienky.

Strana 1 (celkom 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: LK 1.1.2017
------------------------	---	-----------------------------