

SANATHERM[®] B

akrylát

» Výrobní číslo 9515

akrylátová fasádní barva

Vlastnosti:

SANATHERM B akrylát je vodou ředitelná fasádní barva připravená na bázi vodné kopolymerární akrylátové disperze, která vyniká vysokou odolností proti UV paprskům a dalším negativním povětrnostním faktorům jako jsou oxidy dusíku, síry a působení vody. Dále jsou použity vysoce odolné pigmenty, plniva a speciální aditiva zaručující výbornou odolnost fasádní nátěrové hmoty **SANATHERM B akrylát** na povětrnosti. Hmotu se vyznačuje výbornou kryvostí a velmi dobrou paropropustností.

Oblast použití:

Fasádní barva **SANATHERM B akrylát** je určena pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů stěn z vápenných, cementových, vápenocementových omítek, polymerních omítek typu **SANATHERM O**, betonu, plynosilikátových, vláknocementových, cementotřískových, sádkartonových desek apod. Používá se tam, kde se vyžaduje prodloužení životnosti stávající úpravy, zvýšení odolnosti proti vodě, snížení špinivosti a zvýšení omyvatelnosti, snížení průniku oxidů dusíku a síry do podkladové vrstvy.

Technické údaje:

Sušina	min. 55 hm. %
Spec. hmotnost	1,45 g/cm ³
pH	9,0–11,0
Viskozita	min. 5 Pas (25 °C)
Přidržnost	min. 0,5 MPa
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Vodotěsnost	max. 0,9 l/m ² .hod.
Otěruvzdornost	min. 60 min.
Ekvivalentní difuzní tloušťka	< 0,4 m

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/c
Max. obsah VOC ve výrobku	22,5 g/l 0,015 kg/kg

Odstín:

- bílý,
- Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do širokého výběru odstínů podle vzorkovnic CSA Anorganic, CSA Fasáda, CSA Trend, Eurotrend, RAL a dalších..

Spotřeba:

0,30 až 0,50 kg/m²

Balení:

3 kg, 6 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmraznout!

Příprava podkladu:

Podklady musí být soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně vysrávek 4–6 týdnů, zbavené nečistot, starých vápenných, hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem koncentráту **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu) a suché. Podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí penetračními prostředky **FORTE penetral** nebo **SANATHERM PN**, případně barvou **SANATHERM B akrylát**, naředěnou vodou v poměru 1 : 1.

Zpracování:

Na připravený podklad se nanáší fasádní barva **SANATHERM B akrylát** malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první tj. za 4 až 24 hod. podle povětrnostních podmínek. Fasádní barvu je možné podle použité aplikační techniky ředit vodou až do 10 hm. %. **SANATHERM B akrylát** se může aplikovat v rozmezí teplot okolí a podkladu 5°C až 30°C. Nesmí se aplikovat při intenzivním přímém slunečním svitu. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **SANATHERM B akrylát** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.