



## VÝROBCA

## POPIS A POUŽITIE

## ZLOŽENIE

## PODMIENKY APLIKÁCIE

## POSTUP

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

## TECHNICKÝ LIST

### ZÁKLADNÁ FARBA NA DREVO

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk), [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

**Základná farba na drevo** je určená ako základný náter na drevo pod vrchné krycie emaily alkydové, akrylátové, polyuretanové, syntetické, olejové a pod. - na dvere, okná, drevo, drevotriesku, príp. iné stolárske výrobky v exteriéri aj v interiéri.

Náter je brúsiteľný a odolný voči vode. Vypĺňa póry dreva a zabezpečí lepšiu príľnavosť vrchných náterov. **Nie je určený na konečnú povrchovú úpravu.**

Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Vlhkosť dreva max. 12 %. Priemyselné aplikácie sa posudzujú individuálne v závislosti od podkladu, na ktorom sa vykonáva povrchová úprava.

Nanáša sa štetcom, valcom, striekaním alebo polievaním na očistený, suchý a hladký podklad zbavený nečistôt a starých náterov. Živичné škvrny odstrániť riedidlom C 6000.

Jeden náter insekticídny a fungicídny prostriedkom **Impregnit Profi**.  
Po zaschnutí - cca 2–3 hodiny, zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 180. Brúsny prach odstrániť.

Jeden až dva nátery **Základnou farbou na drevo**.

Technologická prestávka 2 – 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi.  
Povrch znova prebrúsiť a brúsny prach dokonale odstrániť.

Na takto upravený povrch sa nanáša vrchný krycí email. Je možné použiť dvojnásobný náter s **Pamakrylom MAT** z produkcie firmy PAM-ak.

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

### Vlastnosti v dodávanom stave:

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| vzhľad  | stredne viskózna kvapalina |
| hustota | cca 1300 kg/m <sup>3</sup> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | výtokový čas F4 / 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min. 60 s             |
|                          | obsah neprchavých zložiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 50 %             |
|                          | <b>Zasychanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                          | do stavu bez odtlačku - pri 23°C, RVV 55%:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | max. 12 hodín         |
|                          | <b>Vlastnosti hotového náteru:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                          | vzhľad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hladký, zliaty, matný |
|                          | lesk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | stupeň 4-5 matný      |
|                          | krycia schopnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stupeň 1 – 2          |
|                          | príľnavosť mriežkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stupeň 1              |
|                          | brúsiteľnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | po 2 hodinách         |
| <b>ODTIENE</b>           | Biely. Ďalšie odtiene je možné namiešať po dohode s výrobcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>BALENIE</b>           | 0,7 kg, 4 kg, 7 kg, 16 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>VOC</b>               | Kategória a podkategória výrobku: A/g<br>Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.<br>Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 30 g/l.                                                                                                                              |                       |
| <b>VÝDATNOSŤ</b>         | 7 - 9 m <sup>2</sup> / kg na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>BEZPEČNOSŤ PRÁCE</b>  | <b>Základná farba na drevo</b> je vodouriediteľná farba a v tekutom stave je nehorľavá. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>LIKVIDÁCIA ODPADU</b> | Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>SKLADOVATEĽNOSŤ</b>   | 24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>UPOZORNENIE</b>       | Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. |                       |