Ceresit

ZK

Lepidlo na obklady a dlažbu

EN 12004 | ≥0.5 N/mm² C1 STRENGTH | ≤0.5 mm T NON-SLIP

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie obkladov a dlažby na stabilných podkladoch.

VLASTNOSTI

- vodeodolné
- mrazuvzdorné
- pre steny aj podlahy
- na stabilné a stále podklady
- pre interiér

+5 / +25 °C | outdoor | humid areas | easy workability

OBLASTI POUŽITIA

Lepidlo Ceresit ZK je určené na lepenie obkladov a dlažby z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných a stálych podkladoch ako sú: betón, cementové potery, cementové i vápenno-cementové omietky. Je vhodné aj na lepenie presných, plynosilikátových tvárnic v interiéri na nenosných prvkoch, múroch a priečkach. Určené na použitie v interiéri. V prípade lepenia obkladov väčších rozmerov, pri zvýšenom zaťažení a v prípade kritických podkladov, ako sú napr. terasy, balkóny, sadrokartón, drevotriesky, podlahové vykurovanie, odporúčame použitie zodpovedajúcich lepidiel Ceresit.

PRÍPRAVA PODKLADU

Lepidlo Ceresit ZK nanášajte na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancií ovplyvňujúcich prídržnosť ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte.

Podkladom môžu byť:

- betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %)
- cementové potery (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %)
- omietky, vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %)

Podklady nesmú byť mokré. Nasiakavé podklady ošetrite penetračným náterom Ceresit CT 17 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. Nerovnosti podkladu do 5 mm je možné vyrovnať deň vopred lepiacou maltou Ceresit ZK. V prípade väčších nerovností podkladu použite materiály radu Ceresit CN na podlahy, na steny použite vhodnú vyrovnávaciu maltu.

SPRACOVANIE

Obsah balenia Ceresit ZK vsypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou miešadla, pokým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a znovu zľahka premiešajte. Ak je potrebné, pridajte malé množstvo vody a znovu premiešajte. Lepidlo rozotrite po podklade stierkou so zodpovedajúcou veľkosťou zubov. Dodržiavajte zásady správneho lepenia keramických prvkov. Zvoľte zodpovedajúcu veľkosť ozubeného hladidla tak, aby bola kontaktná plocha nalepeného obkladu s podkladom min. 65 % (obklady, zvislé plochy) a pri lepení nasiakavých dlažieb (na štandardné podklady, bez priehybu, bez podlahového vykurovania s max. stredným zaťažením) s min. 65 % kontaktnou plochou. V prípade vyššieho zaťaženia, zaťaženia vlhkosťou alebo lepenia na podlahy je nevyhnutné dodržať 100 % pokrytie kontaktnej plochy, čo dosiahnete metódou obojstranného nanesenia lepidla, tzv.: floating-buttering. Obklady a dlažbu nenamáčajte! Klaďte ich do lepidla a dotlačte, pokým lepidlo nezaschne na povrchu. Neklaďte bez škár tzv.

CERESIT_ZK_TDS_1_0817

na styk! Dodržujte šírku škár podľa veľkosti obkladov alebo dlažby a účelu využitia konštrukcie. Škárujte po uplynutí najmenej 48 hodín použitím škárovacích hmôt skupiny Ceresit CE.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Pri iných klimatických podmienkach počítajte so skrátením, prípadne predĺžením doby vytvrdnutia materiálu. Čerstvé zvyšky lepidla sa dajú odstrániť vodou, vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Ceresit ZK obsahuje cement a pri zmiešaní s vodou reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Nevytvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 17 01 01 Betón.

BALENIE

25 kg papierové vrece

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	zmes cementov s minerálnymi plnivami a modifikátormi
Násypná hmotnosť:	cca 1,5 kg/dm^3
Pomer miešania:	4,75 – 5,5 l vody na 25 kg
Teplota pre spracovanie:	od +5 °C do +25 °C
Doba úvodného zrenia:	cca 5 min.
Doba spracovania:	do 2 hod.
Otvorená doba:	prídržnosť ≥ 0,5 N/mm^2 po minimálne 20 min.
Zosúvanie:	≤ 0,5 mm
Škárovanie po:	48 hod.
Prídržnosť	
- počiatočná:	≥ 0,5 N/mm^2
- po ponorení do vody:	≥ 0,5 N/mm^2
- po tepelnom zaťažení:	≥ 0,5 N/mm^2
- po mraziacich cykloch:	≥ 0,5 N/mm^2
Odolnosť proti teplote:	od -30 °C do +70 °C
Reakcia na oheň:	A1

Orientačná spotreba (závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažby):

Veľkosť obkladov	Hĺbka zubov stierky	Spotreba ZK [kg/m^2]
do 10 cm	4 mm	2,0
do 15 cm	6 mm	2,7
do 25 cm	8 mm	3,4
do 30 cm	10 mm	4,2

CERESIT_ZK_TDS_1_0817

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre profesionálov